



BRICOCEM CEMENTO COLA FLEXIBLE

Adesivo para a colocação de pavimentos

DESCRIÇÃO

Adesivo. Para a colocação de pavimentos e revestimentos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Branco e cinza.
- Deslizamento reduzido. Aderência inicial excelente.
- Adesivo de base cimento de alta flexibilidade e aderência.
- Tempo de trabalho elevado, permite a retificação de peças.
- Deformável. Tipo S1.
- Para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores e exteriores.
- Especialmente recomendado para a colocação de fachadas, pavimentos de grandes superfícies e pavimentos de aquecimento radiante.
- Para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas.
- Recomendado para peças de grande formato.
- Revestimento de piscinas.

SUPORTES

- Sobre suportes convencionais à base de cimento. Os suportes devem ser resistentes, estáveis, são e estar limpos, livres de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Todos os suportes deverão ter a planeidade adequada. Caso contrário realizar nivelção até 5 mm com o mesmo produto 48 h antes da colagem. Para espessuras superiores a 5 mm, utilizar argamassas secas ou pasta niveladora.
- Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar o desaparecimento da película de água.

MODO DE EMPREGO

- Verter num recipiente uma parte de água para 3 partes de CIMENTO COLA FLEXÍVEL e amassar até conseguir uma pasta homogénea. Deixar repousar a massa 5 minutos e reamassar ligeiramente. Estender a pasta sobre o suporte com uma palustra dentada numa extensão máxima de 2 m².
- Colocar as peças pressionando e movendo até conseguir o achatamento dos sulcos e uma total aderência em toda a superfície. Deixar sempre a junta entre ladrilhos (mínimo 3 mm) para posteriormente (esperar no mínimo 48 h) preencher a mesma com argamassa de rejuntamento.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
- Respeitar todas as juntas de construção (dilatação, fracionamento, juntas de esquina perimetrais) e as juntas entre ladrilhos (mínimo 3 mm).
- Em pavimentos com aquecimento radiante, aplicar somente quando o suporte se encontrar à temperatura ambiente (entre 5°C e 30°C).
- Não utilizar em suportes de base gesso ou cartão-gesso.
- Em fachadas e paramentos exteriores, a colocação do material deve fazer-se sempre com ancoragem ou fixação mecânica.

APRESENTAÇÃO



LINHA BRICOLAGEM

BRICOCEM CEMENTO COLA FLEXIBLE

DADOS TÉCNICOS

Pacote de cartão com bolsa de plástico
1.5 kg/ 15 pacotes - caixa / 36 caixas - palete

Pacote de cartão com 4 bolsas de plástico
6 kg/ 4 pacotes - caixa / 28 caixas - palete

Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada e ao abrigo da intempérie e da humidade.

Aspetto	Pó Branco ou Cinza
Densidade aparente do pó	1.5 ± 0.2 g/cm ³
Densidade produto amassado	1.7 ± 0.2 g/cm ³
Tempo de ajustabilidadeAprox.	30 min. (segundo condições ambientais)
Tempo de vida da pastaAprox.	2 h. (segundo condições ambientais)
Aderência inicial	> 1N/mm ²
Aderência após imersão em água	> 1N/mm ²
Aderência após envelhecimento com calor	> 1N/mm ²
Aderência após ciclos de gelo/degelo	> 1N/mm ²
Classificação segundo UNE EN 12004:2008	C2 TE
Classificação segundo UNE EN 12002:2003	S1
Rendimento aproximado	4 kg/m ²