



BRICOCEM MORTERO GRIS

BRICOCEM ARGAMASA CINZA

Argamassa seca cinza

DESCRIÇÃO

Argamassa cinza. Para barramentos e obras de alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação direta em alvenaria de tijolo e betão.
- Colocação de tijolos.
- Obras de alvenaria.
- Barramentos e rebocos.
- Pavimentos de terrazo.

SUPORTES

- Sobre suportes convencionais à base de cimento e alvenaria de tijolo.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, sãos e estar limpos, livres de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar o desaparecimento da película de água.
- Não aplicar sobre gessos ou pinturas.

MODO DE EMPREGO

- Adicionar água entre 13-16% e amassar até obter uma consistência homogênea e trabalhável.
- Para barramentos, estender a argamassa com uma talocha sobre o suporte e deixar passar o tempo necessário antes de atalochar.
- Para a colocação de tijolos colocar a argamassa sobre o tijolo e proceder a levantar a primeira fila.
- Limpar os utensílios com água imediatamente após terminar.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
- Para espessuras superiores a 1,5 cm recomenda-se a aplicação do produto em duas camadas.
- Em condições climáticas extremas (muito vento ou temperaturas elevadas) é necessário regar o produto por aspersão suave no dia seguinte à sua aplicação.

APRESENTAÇÃO

Pacote de cartão com bolsa de plástico
1.5 kg/ 15 pacotes - caixa / 36 caixas - palete

Pacote de cartão com 4 bolsas de plástico
6 kg/ 4 pacotes - caixa / 28 caixas - palete

Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada e ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pó cinza
Densidade produto amassado	2,0 ± 0,2 g/cm ³
Adesão	0,2 N/mm ²



BRICOLAGEM

BRICOCEM MORTERO GRIS

Classificação segundo UNE EN 998-1

GP CSIV W0

Rendimento aproximado

Segundo uso