



BRICOCEM YESO

BRICOCEM GESSO

Gesso para reparação de paredes e tectos em interior

DESCRIÇÃO

Para reparação de paredes e tetos em interiores.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Acabamento fino de cor branco mate.
- Aplicação muito fácil.
- Resistência à flexotração superior a 20 kg/cm².
- Útil e económico para o preenchimento de ocos em paredes interiores.
- Reparações de placas de cartão-gesso.
- Utiliza-se habitualmente para auxiliar na fixação de pequenas caixas, materiais eléctricos e outros tubos.
- Adequado para a fixação de lambrins/socos e encastrados em alvenaria.

SUPORTES

- Sobre suportes limpos, são, secos, livres de pó, gorduras, ceras ou outros contaminantes. Eliminar o pó e sanear a superfície a tratar. Se a superfície é muito absorvente ou desagregável aplicar um primário.
- Sobre suportes polidos, lixar para abrir o poro.
- Isolar e proteger as partes metálicas com um primário anti-corrosivo.
- Humedecer o suporte antes de aplicar o produto.

MODO DE EMPREGO

- Verter num recipiente 1 parte de água para 2 partes de YESO e amassar até alcançar uma pasta homogénea.
- Não voltar a amassar uma vez iniciada a presa.
- Aplicar com uma espátula no preenchimento de ocos e com uma palustra nos barramentos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.
- Não aplicar no exterior.

APRESENTAÇÃO

Pacote de cartão com bolsa de plástico
1.5 kg/ 15 pacotes - caixa / 36 caixas - paleta
Pacote de cartão com 5 bolsas de plástico
4.5 kg/ 4 pacotes - caixa / 28 caixas - paleta

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS

Composição	Sulfato de cal semi-hidratado modificado
Densidade aparente pó	0.70 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Pó de cor branca
Resistência à flexotração	> 20 kg/cm ²
Tempo de trabalho	Aprox. 8 minutos a 20°C



BRICOLAGEM

BRICOCEM YESO

Tempo de presa	20 minutos a 20°C. A presa total realiza-se aos 30 dias.
Tempo de repouso	3 minutos
Tempo de secagem	Variável segundo espessura e condições ambientais
Rendimento	Aprox. 1.6 kg por mm de espessura