



# PUMACRIL REVESTIMIENTO PÉTREO

Revestimiento pétreo liso para exteriores

## DESCRIÇÃO

Revestimento decorativo e protetor utilizado como camada de acabamento em todo o tipo de paramentos verticais e horizontais, tanto de interior como de exterior; tais como betão, tijolo, fibrocimento, etc. Destaca-se pela sua brancura e elevado poder de recobrimento.

## COMPOSIÇÃO

Revestimento pétreo à base de copolímeros acrílicos.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente brancura e opacidade.
- Impermeável à água da chuva.
- Permeável ao ar e ao vapor de água.
- Fácil lavagem.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Película resistente às intempéries e aos raios ultravioleta.
- Boa homogeneização ao produto e fácil aplicação.

Produto com proteção contra a contaminação por fungos, mofo e algas que consegue um efeito preventivo e retardante duradouro, mas não permanente. A duração perante este problema depende da exposição à humidade e concentração de esporos da zona que façam com que ocorram condições especialmente favoráveis para o crescimento de microrganismos, recomenda-se, portanto, um tratamento de manutenção preventivo periódico.

## SUPORTES

### SUPERFÍCIES NOVAS

- Eliminar pó, gordura e outros contaminantes.
- Aplicar uma camada de FIJAMOR diluído com 2-3 partes de água para consolidar e igualar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o modo de emprego.

### SUPERFÍCIES ANTIGAS

- Eliminar a contaminação de mofo, bem como as partes soltas de tinta ou outros materiais de construção.
- Nivelar irregularidades com produto adequado.
- Deixar secar e lixar.
- Aplicar uma demão de FIJAMOR diluído com 2-3 partes de água para consolidar e igualar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o modo de emprego.

# TINTAS

## PUMACRIL REVESTIMIENTO PÉTREA

### MODO DE EMPREGO

- Agitar até à sua perfeita homogeneização.
- Diluir a primeira camada com 15% de água, aproximadamente.
- Podem diluir-se a segunda e seguintes demãos até um máximo de 5% com água.
- Aplicar com trincha ou com rolo se o que pretender é conseguir um melhor efeito decorativo e maior rendimento.
- Tempo de secagem ao tato: 30 minutos.
- A limpeza dos utensílios realiza-se com água imediatamente após a sua utilização.

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85% nem sobre suportes molhados.
- Não aplicar, em caso algum, se houver previsão de chuva.
- Armazenamento: até dois anos na sua embalagem de origem bem fechada, em locais frescos e secos reservados das intempéries ou do sol direto e evitando que fique exposto a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4 e 14 L.

Armazenamento de até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

#### Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 14 e 4 l

### DADOS TÉCNICOS

| ASPETO DA PELÍCULA SECA | VALOR  | NORMA           |
|-------------------------|--------|-----------------|
| COR                     | Branco | -               |
| ACABAMENTO              | Mate   | UNE-EN 1062-1   |
| BRILHO 85°              | 5,7    | UNE-EN ISO 2813 |
| COORDENADA CROMÁTICA L* | 95,8   | UNE 48073       |
| COORDENADA CROMÁTICA C* | 0,42   | UNE 48073       |
| COORDENADA CROMÁTICA h* | 181,6  | UNE 48073       |
| BRANCURA BERGER         | 90-95  | UNE 48073       |
| OPACIDADE               | 95-98% | UNE-EN 13300    |

| PROPRIEDADES FÍSICAS | VALOR                      | NORMA             |
|----------------------|----------------------------|-------------------|
| DENSIDADE            | 1,69 Kg/l                  | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH                   | 8,6                        | INTERNO           |
| VISCOSIDADE          | 80 dPas (50 rpm; Haste R6) | UNE-EN ISO 2555   |
| FINURA DE DISPERSÃO  | 40-30 micras               | UNE-EN ISO 1524   |

| REFERIDAS NA SUA FÓRMULA          | VALOR  | NORMA                      |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| CONTEÚDO EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL   | 71%    | UNE-EN ISO 3251            |
| CONTEÚDO MÁXIMO EM COV PERMITIDO  | 40 g/L | 2004/42/II A classificação |
| CONTEÚDO MÁXIMO EM COV DO PRODUTO | 40 g/L | 2004/42/II A classificação |

# TINTAS

## PUMACRIL REVESTIMIENTO PÉTREO

| PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO       | VALOR                 | NORMA     |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| RENDIMENTO TEÓRICO              | 7-9 m <sup>2</sup> /L | UNE 48282 |
| TEMPO DE SECAGEM AO TATO        | 1 HORA                | UNE 48301 |
| TEMPO DE SECAGEM TOTAL          | 2 HORAS               | UNE 48301 |
| DILUENTE                        | ÁGUA                  | -         |
| DILUIÇÃO DA 1ª DEMÃO            | 15-10%                | -         |
| DILUIÇÃO DA 2ª DEMÃO E SEGUINTE | 5-10%                 | -         |
| INTERVALO DE NOVA PINTURA       | 3-4 HORAS             |           |

| OUTRAS PROPRIEDADES ESPECÍFICAS | VALOR    | NORMA             |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| RESISTÊNCIA À FRICÇÃO HÚMIDA    | Classe 2 | UNE- EN ISO 11998 |

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.