

FIJAMOR

Scellant de consolidation de surface



DESCRIPTION

Indiqué pour favoriser l'adhérence de peintures, spécialement dans des parements de plâtre, perlite et supports anciens.

COMPOSITION

Produit basé sur une émulsion de copolymères acryliques, particules de toute petite taille, en suspension aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Grande pénétration sur le support
- Bonne adhérence
- Améliore les supports fragiles ou poudreux
- Application intérieure et extérieure

SUPPORTS

- Supports conventionnels à base de liants hydrauliques, pièces céramiques, plâtre, perlite.
- Assainir le support des éventuelles zones manquant de cohésion ou peu de résistance.
- Retirez les parties détachées de la maçonnerie et de la peinture.
- Éliminer les éventuelles traces de poussière, d'agents de démoulage, de produits organiques et autres contaminants.

MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à obtenir une homogénéisation complète du produit.
- Diluer avec deux ou trois volumes d'eau.
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Temps de séchage au toucher: 60 minutes.
- L'équipement sera nettoyé à l'eau immédiatement après son utilisation.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C, en exposition directe du soleil, en cas de pluie ou avec risque de gel.
- Stocker dans des lieux frais et secs.

PRÉSENTATION

Bidons de 5 et 25 kg.
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)	
Diluant	Eau
Poids spécifique	1,01 Kg/l
Rendement	6-8 m ² /L selon support
Sec au toucher	60 min
Délai avant de repeindre	8 heures minimum

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.