



BRICOCEM TAPAGRIETAS SUPER REPARADOR (0-2 MM)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Pour réparer, refaire et raccorder sur n'importe quelle surface et en n'importe quelle épaisseur.

- Adhérence extraordinaire sur tous types de supports, y compris le verre, le carrelage, le métal et les plastiques rigides.
- Résiste à l'eau et à l'humidité ambiante.
- Haut pouvoir fongicide. Évite l'apparition et le développement de champignons.
- Applicable en n'importe quelle épaisseur d'une seule main. Ne se désagrège pas et ne se fissure pas.
- Peinture rapide, en couche fine y compris 3 heures après. Pour des épaisseurs plus importantes, après 24 heures sans risque de produire des efflorescences ou des changements de ton des couleurs.
- Très flexible. Sans rétraction.
- Peut être moulé et coupé facilement, en frais.
- Sur n'importe quel support intérieur ou extérieur, indépendamment de son degré d'absorption : plâtre, peintures plastiques (bien collées), verre, céramique, ciment, béton, bois, plastiques rigides,...
- Réparation et reconstruction d'éléments et de volumes décoratifs, sculptures, corniches, angles sans coffrage, rejets d'eau,...
- Rénovation directe sur des murs avec revêtement en céramique, sans besoin d'éliminer les carreaux. Approprié pour les environnements humides, tels que les salles-de-bain, les cabines de douche, les cuisines...
- Raccord de matériaux de différentes nature et/ou différents degrés d'absorption.

SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, sains, secs et sans poussière, graisse ni cire.
- Les supports doivent être consistants et les anciennes peintures mal collées doivent être éliminées.
- Apprêter les supports très absorbants.
- Protéger les parties métalliques avec un primaire anti-corrosif.

MODE D'EMPLOI

- Ajouter 1 kg de TAPAGRIETAS SUPER REPARADOR (BOUCHE-FISSURES SUPER RÉPARATEUR) sur 0,4 l d'eau et mélanger jusqu'à obtenir une pâte douce et consistante, à utiliser immédiatement. Ne pas mélanger une fois la prise commencée. Cette pâte peut être utilisée pendant 30 minutes à 20 °C.
- Appliquer avec une taloche ou une spatule en acier inoxydable.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C.
- Ne pas appliquer sur des supports soumis à une humidité permanente.
- Ne pas recouvrir de peintures minérales.

PRÉSENTATION

Étui en carton avec sachet en plastique 5 kg./ 4 étuis-boîte/28 boîtes-palette.
Conserver l'emballage bien fermé et à l'abri de l'humidité et du gel.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Charges minérales, liants hydrauliques et résines synthétiques
Diluant	Eau
Aspect	Poudre



BRICOLAGE

BRICOCEM TAPAGRIETAS SUPER

REPARADOR (0-2 MM)

Couleur	Blanc
Colorable	Admet des colorants universels max. 3 %
Odeur	Parfum lavande
Densité apparente de la poudre	0,95 ±0,05 g/cm ³
Densité apparente de la pâte	1,4 ±0,05 g/cm ³
Granulométrie	<500 µ
pH	De la pâte 11 ±0,5
Après 24 h	9 ±0,5
Adhérence	Sur béton > 20 kg/cm ²
Sur grès	>18 kg/cm ²
Résistance à la compression (28 jours)	200 ±20 kg/cm ²
Résistance à la flexotraction (28 jours)	80 ±10 kg/cm ²
Résistance aux cycles gel/dégel 25 cycles -15 °C/20 °C sans altération	
Fongicide	
Classification AFNOR NT 36-003	Famille III, Classe 4b
Conforme aux produits de réparation conformément à la norme NFT P-18840, il est classifié comme étant de Classe 1	
Certifications	BUREAU VERITAS, CEBTP, GIKESA

Température d'application	Entre 5 et 30 °C
Mélange	0,4 l d'eau pour 1 kg de poudre
Outil	Taloche lisse ou spatule
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après utilisation
Épaisseur maximale par couche	N'importe quelle épaisseur
Temps de travail	30 minutes à 20 °C
Consommation théorique	1 kg par m ² et mm d'épaisseur
Temps de séchage à 20 °C et 65 % HR	2-4 h selon l'épaisseur et les conditions climatiques
Peinture	24 h/ 3 heures s69i le produit a été appliqué en couche très fine