



FONDO MORCEMCRIL® FOND MORCEMCRIL®

Couche de fond pour mortier acrylique.

DESCRIPTION

Base acrylique de haute qualité, indiquée comme couche de fond colorante pour la gamme de produits MORCEMCRIL. Ça améliore l'adhérence, facilite l'application, homogénéise l'absorption du support et apporte une première couche de recouvrement coloré. Favorise le recouvrement et la performance du mortier de finition acrylique, en maintenant une haute perméabilité à la vapeur d'eau. Excellente applicabilité, maniabilité et adhérence au support.

COMPOSITION

Produit à base de résines acryliques, de pigments minéraux et d'additifs organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bon recouvrement Imperméable à l'eau de pluie
- Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Bonne homogénéisation du produit et application facile.

Produit qui protège contre la contamination causée par des champignons, de la moisissure et des algues, offrant un effet préventif et retardateur durable mais non permanent. La durée de protection dans ce cas précis dépend de l'exposition à l'humidité et de la concentration de spores dans la zone, créant des conditions particulièrement favorables à la croissance des microorganismes

SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisse, sans fissures ni matières désintégrables, champignons, moisissures et autres micro-organismes, etc.
- Sur les supports peu cohésifs ou très poreux, appliquer FIJAMOR dilué à 2 ou 3 parties avec de l'eau.

MODE D'EMPLOI

- Remuer le contenu jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Diluer en général avec 15% d'eau, la dilution minimale est de 5% avec de l'eau dans l'application des joints apparents selon le mode d'application, le parement à sceller et le recouvrement souhaité. (Dans des conditions normales, l'application d'une seule couche de produit est suffisante).

OUTILS POUR SON APPLICATION

- L'application peut se faire au pinceau, au rouleau ou au pistolet, après avoir agité le produit et l'avoir dilué.
- Le nettoyage des ustensiles se fera à l'eau avant le séchage de la peinture.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 30°C, dans le cas de soleil direct, de pluie ou de risque de gel.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.
- Conserver dans des endroits frais et secs.

PRÉSENTATION

- FONDO MORCEMCRIL est présenté dans un récipient de 12 litres.
- Stockage jusqu'à 2 ans dans son emballage d'origine bien fermé, dans des endroits frais et secs, à l'abri des intempéries ou du soleil direct, et en évitant l'exposition à des températures inférieures à 5 °C ou

MORTIERS DE DÉCORATION

FONDO MORCEMCRIL®

supérieures à 35 °C.

MORTIERS DE DÉCORATION

FONDO MORCEMCRIL®

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	CONFORME A LA NORME
Couleur	Blanc / Gamme	-
Finition	Mate	UNE-EN 1062-1

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	CONFORME A NORMA
Densité	1,56 +/- 0,05 Kg/l	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7-9	Interne
Viscosité	85 +/- 15 dPas (50 rpm; Broche R6)	UNE-EN IS 2555

RÉFÉRÉ À SA FORMULATION	VALEUR	CONFORME A LA NORME
Teneur en matières non volatiles	65%	UNE-EN ISO 3251
Teneur maximale en COV autorisée	40 g/L	2004/42/II A classification
Teneur maximale en COV du produit	40 g/L	2004/42/II A classification

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION	VALEUR	CONFORME A LA NORMA
Performances théoriques	5-6 m ² / Kg	UNE 48282
Temps de séchage au toucher	1 Heure	UNE 48301
Temps de séchage total	2 Heures	UNE 48301
Diluant	Eau	-
Dilution	<15%	-

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.