



MORCEMCOLOR® JUNTA UNIVERSAL

Argamassa aditivada e colorida de ligantes mistos para juntas de 2 a 15 mm.



DESCRIÇÃO

Argamassa aditivada e colorida de ligantes mistos. Dotada de grande finura e plasticidade. Para a selagem de juntas de 2 a 15 mm em todo o tipo de revestimentos cerâmicos. Especial para o rejuntamento de peças de baixa porosidade (grés porcelânico).

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento de alta resistência, aditivos especiais, pigmentos e resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação em interiores e exteriores.
- Elevada dureza.
- Cor intensa.
- Fácil limpeza.
- De textura muito fina.
- Baixa absorção de água.
- Resistente ao aparecimento de rachadelas e à abrasão.

SUPORTES

- As juntas vazias devem estar secas e limpas em todo o seu comprimento e profundidade.
- O rejuntamento deve realizar-se pelo menos 24 h após a colagem em suportes verticais e 48 h após a colagem de pavimentos.
- Antes de começar a aplicação, PROTECMOR tapa-poros temporal protege a cerâmica porosa e não porosa de possíveis manchas de pigmentos.

MODO DE EMPREGO

- Juntar água e misturar manual ou mecanicamente até obter uma massa consistente (não líquida).
- Deixar repousar a massa uns 5 minutos e reamassar.
- Trabalhando em zonas pequenas, encher as juntas com palustra de borracha ou pistola recarregável, compactando firmemente o material.
- A aplicação deve realizar-se no sentido diagonal das juntas pressionando a massa sobre as mesmas e retirando o material em excesso.
- Deixar secar ligeiramente o material durante aproximadamente 20 ou 30 min. Quando a massa ficar opaca, pode proceder-se à limpeza da superfície com uma esponja dura, ligeiramente humedecida.
- Somente quando o produto estiver endurecido na junta, poderá polir-se a superfície com um pano limpo e seco para eliminar os restos de pó.
- Deixar secar pelo menos 24 h. antes de transitar normalmente.
- Caso a cerâmica fique manchada pode utilizar-se DESMOR para a limpeza, desde de que não danifique a cerâmica e tomando cuidado para não tocar nas juntas (ver instruções do produto).

- Não aplicar abaixo de 5°C nem por cima de 30°C.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES



ARGAMASSAS PARA JUNTAS

MORCEMCOLOR® JUNTA UNIVERSAL

CONSUMO SEGUNDO DIMENSÕES (KG/M²)

- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol directo.
- Não usar em juntas de dilatação ou sujeitas a movimentos estruturais da obra.
- Encher as juntas quando o pavimento ou o revestimento esteja completamente seco.

Calculados para um ladrilho com 6 mm de espessura

FORMATO DE LADRILHO	LARGURA DA JUNTA				
	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm
15 x 15 cm	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15 x 20 cm	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20 x 20 cm	0,20	0,51	0,82	1,02	1,63
25 x 33 cm	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30 x 40 cm	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40 x 60 cm	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45 x 80 cm	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53
$((A+B)/A \times B) \times C \times D \times 0,17 = \text{Kg/m}^2$					
Donde:					
A = largura do ladrilho (cm)					
B = comprimento do ladrilho (cm)					
C = espessura do ladrilho (mm)					
D = largura da junta (mm)					

RENDIMENTO

1± 0,5 litros m².

APRESENTAÇÃO

Sacos de 20 Kg de papel plastificado e embalagens de polietileno de 5 Kg.

Armazenamento:

Até 1 ano (sacos de 20 Kg de papel plastificado)

Até 2 anos (embalagens de polietileno de 5 Kg)

Na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

GAMA DE CORES

As cores que aparecem são orientative, podem ter alguma variação por limitações técnicas.

ARGAMASSAS PARA JUNTAS

MORCEMCOLOR® JUNTA UNIVERSAL

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Aspecto	Branco e gama de cores
Resistência à flexão após 28 dias	> 3,5 N/mm ² (EN 12808-3)
Resistência à compressão após 28 dias	>25 N/mm ² (EN 12808-3)
Abrasão	< 1000 mm ³ (EN 12808-2)
Absorção de água após 30 min.	< 2 gr. (EN 12808-5)
Absorção de água após 240 min.	< 5 gr. (EN 12808-5)
Classificação segundo UNE EN 13888	CG2 A W
Rendimento aproximado	Ver tabela

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.