

MORCEMDUR® P



DESCRIÇÃO

Argamassa monomassa para a decoração e impermeabilização de fachadas. Aplicação manual ou mecânica directamente sobre o tijolo. Impermeável à água de chuva e permeável ao vapor de água. Grande variedade de acabamentos.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento de alta resistência, areias seleccionadas, aditivos especiais, pigmentos e resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação directa à parede de acabamento sem necessidade de rebocar.
- Aplicação em interiores e exteriores.
- Revestimento impermeável.
- Permeável ao vapor de água, permitindo que o suporte respire.
- Não quebra.
- Inalterável à intempérie.
- Evita a pintura. Termina a fachada com um acabamento decorativo numa só operação.

Grande diversidade de acabamento:

- MORCEMDUR P - Acabamento com projecção de areia. DIT PLUS N.º 379
- MORCEMDUR R – Acabamento Raspado. DIT PLUS N.º 390 –
- MORCEMUR A – Acabamento raspado ou atalochado/liso.

SUPORTES

- Suportes convencionais à base de cimento e construção de tijolo.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, sem defeitos e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar que a película de água desapareça.
- Em pontos singulares (uniões entre materiais diferentes, forjados, pilares, caixas de persiana, ângulos dos marcos de portas e janelas, etc.) armar a argamassa com malha de fibra de vidro para evitar fissuras.
- Sobre suportes pouco porosos, aplicar um primário (IMPLAFIX) ou melhorar a rugosidade por meios mecânicos.
- Não aplicar sobre gessos ou pinturas.

MODO DE EMPREGO

APLICAÇÃO MANUAL

- Juntar água e misturar manual ou mecanicamente até obter uma consistência homogénea e trabalhável.
- Estender o produto amassado sobre o suporte com uma palustra.
- A massa estende-se com uma espessura entre 12 e 15 mm, depois de marcar em obra as divisões mediante junquinhos de PVC.
- É um bom procedimento aplicar uma primeira demão de 2 ou 3 mm bem compactada para selar o suporte, estendendo em seguida o resto do material.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

RENDIMENTO

APRESENTAÇÃO

GAMA DE CORES

TIPOS DE ACABAMENTO

DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO (DAP)

APLICAÇÃO MECÂNICA

- Estabelecer, dependendo da máquina escolhida (secção e comprimento da mangueira) e as condições climáticas externas, a relação óptima de água/ARGAMASSA. Começar com uns 20% e modificá-la progressivamente até obter a consistência adequada.
- É importante manter constantes as variáveis que podem afectar às características da argamassa aplicada (distância à parede, ângulo de aplicação e proporção de água).

ACABAMENTO

- Acabamento com projecção de árido
- Uma vez passada a régua sobre a superfície e antes que se produza a secagem da camada superficial, deve projectar-se a areia escolhida, pressionando ligeiramente com a palustra a fim de conseguir que a areia e a argamassa fiquem no mesmo nível.

- Não aplicar abaixo de 5°C nem por cima de 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol directo.
- Em consequência da mudança nas matérias-primas, os tons da monomassa podem variar ligeiramente segundo as fornadas (séries).
- É necessário que a pedra de projectar esteja seca e sem pó.
- Não é recomendável aplicá-lo sobre superfícies horizontais ou inclinadas.
- Para espessuras superiores a 2 cm recomenda-se aplicar o produto em duas camadas.
- A espessura mínima final de reboco deverá ser de 10 mm.

PRODUTO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTOS	RENDIMENTO-Kg/m ²
MORCEMDUR® - P	Revestimento monocamada contínuo, ligeiro, colorido	Projecção de pedra	13±1
PEDRA PARA PROJECTAR	Granito especial para revestimento de fachadas	Projecção de pedra	10±1
MORCEMDUR® - R	Revestimento monocamada contínuo, ligeiro, colorido	RASPADO labrado, rústico, gota o tirolesa	16±1
MORCEMDUR® - A	Revestimento monocamada contínuo, ligeiro, colorido	RASPADO FINO lavrado, rústico, gota on tirolês	15±1
Classificação segundo UNE EN 998-1: OV CSIII W2			
Nota: Rendimento calculado para 10 mm. de espessura			

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

As cores que aparecem são orientative, podem ter alguma variação por limitações técnicas.

NOTA

Argamassa elaborada com agregados próximos dos centros de produção reduzindo as emissões dos gases de efeito de estufa associados ao seu transporte e elaboradas nos centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a norma ISO 14001, pelo que confere um firme compromisso com a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente.

Argamassa com etiqueta ecológica tipo III (a mais exigente) Declaração Ambiental de Produto verificada externamente pela AENOR.

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.