MORCEMREST® OBTURADOR

Argamassa de consolidação rápida para obturação de vias de agua.

DESCRIÇÃO

Preparado de cimento de consolidação rápida.
Para a obturação de vias de água em fendas e fissuras de betão ou de outras superfícies à base de cimento.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de ligantes hidráulicos e aditivos orgânicos e inorgânicos.

CARACTERISTICAS E APLICAÇÕES

- Obturador de vias de água no betão e nos suportes à base de cimento.
- Reparações urgentes em condições de humidade.
- Fixações e selagens que requeiram uso imediato.
- Impermeabiliza a superfície onde se aplica.
- Consolidação quase instantânea.
- Consolida inclusive em imersão.

SUPORTES

- Betão, blocos pré-fabricados de betão liso e rebocos ricos em cimento.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, sem defeitos e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar que a película de água desapareça.

MODO DE EMPREGO

- Preparar a superfície eliminando o betão em mau estado e aprofundando uns centímetros.
- Limpar mediante escovagem intensa.
- Amassar somente o material que vai ser utilizado dentro de 20 segundos. Se for uma via de água, amassar somente o material que se possa aplicar com a palma da mão (usar luvas).
- Retirar o material que sobrar e nivelar com o suporte original.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar abaixo de 5ºC nem por cima de 30ºC.
- Não voltar a amassar com água os restos de produto já endurecidos.
- Usar luvas para a sua utilização.
- Uma vez aberto, é conveniente utilizar imediatamente o material ou, em todo o caso, fechar bem o saco nesse instante.
- Em temperaturas altas, o endurecimento é praticamente instantâneo.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de polietileno de 5 Kg.
Armazenamento até 6 meses na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40

grupopuma

da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40

grupopuma