

COMPAC PUMA

Latex multiusos para argamassas.



DESCRIÇÃO

Impermeabilizante para argamassas. Melhora as propriedades das argamassas convencionais.

COMPOSIÇÃO

Produto de látex.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Impermeabilizante para reboco de paredes, cisternas, caves, tectos e telhados.
- Para acrescentar ao cimento, cal, gesso, revestimentos de fachadas à base de granulados de mármore e granito natural, e outros produtos de endurecimento hidráulico, ou seja, que admitem água.
- Para rejuntar com argamassas elásticas e outras argamassas especiais, sem fissuras.
- Para parar as saídas de água em edifícios permeáveis, caves velhas, adegas, paredes húmidas, etc.
- Reparações de pisos industriais, estradas e construções de betão, pontes, túneis, pisos industriais sem camada intermédia
- Pedra reconstruída, granito, aglomerados de mármore, chaminés, para fazer moldes e molduras em gesso para exterior.
- Para misturar com todo o tipo de tintas que admitam água. Liga especial e cola extra para muitos materiais e diversas matérias primas .
- Elástico, sem fendas, resistente ao desgaste, estanque, anti-pó, estável à intempérie.

MODO DE EMPREGO

- Remexer bem antes de usar.
- Acrescentar a dispersão à água de amassar, de acordo com o uso (ver tabela de consumos) e misturar bem.
- Como imprimação, aplicar COMPAC PUMA diluído (1 volume de Compac Puma + 4 volumes de água) em duas camadas directamente sobre a superfície a ser tratada e deixar secar uns 15 minutos.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não aplicar por abaixo de 5 °C nem por cima de 35 °C.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1,5 e 25 l.
Armazenamento até 1 anos na sua embalagem original fechada.

CONSUMO E APLICAÇÕES

APLICAÇÕES	DILUIÇÕES	CONSUMO
REPARAÇÃO DE ARGAMASSAS	COMO PRIMÁRIO: APLICAR DILUIÇÃO 1:4 MISTURAR A ARGAMASSA COM DILUIÇÃO 1:3	COMO PRIMÁRIO: 100 g/m ² EM ARGAMASSA: 1 L/SACO DE 25kg
ARGAMASSAS ANTIDEGASTANTES E ANTI-PÓ PARA PISOS INDUSTRIAIS	MISTURAR A ARGAMASSA COM DILUIÇÃO 1:3	1 L/SACO DE 25kg DE ARGAMASSA
ARGAMASSAS DE ALVENARIA EM GERAL	AMASAR EL MORTERO CON DILUCIÓN 1:3	1 L/SACO DE 25kg DE ARGAMASSA



ADITIVOS E PRIMÁRIOS

COMPAC PUMA

DADOS TÉCNICOS

NOTA

CALES DE ADERÊNCIA	MISTURA DE CIMENTO/AREIA: 1/1 E DILUIÇÃO 1:3	100 g/m ²
COLOCAÇÃO DE MASSAMES E CERÂMICAS	MISTURAR A ARGAMASSA COM DILUIÇÃO 1:3	1 L/SACO DE 25kg DE ARGAMASSA
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS E PISCINAS	COMO PRIMÁRIO: APLICAR DILUIÇÃO 1:4 MISTURAR A ARGAMASSA COM DILUIÇÃO 1:3	COMO PRIMÁRIO: 100 g/m ² EM ARGAMASSA: 1 L/SACO DE 25kg

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)	
Aspecto	Líquido branco
Densidade	1,1 g/cm ³
Viscosidade	Mistura Tixotrópica

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.