



# PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

Revêtement plastique pour la décoration à l'intérieur et à l'extérieur

## DESCRIPTION

Peinture plastique satinée destinée à la protection et à la décoration des murs en tous types de matériaux minéraux (béton, ciment, plâtre, gypse, etc.) tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

## COMPOSITION

Revetement formulé à partir d'une dispersion aqueuse de résines vinyliques, de pigments et d'additifs spéciaux.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente résistance au lavage et au frottement humide.
- Blancheur et opacité élevées.
- Pellicule résistante aux intempéries et aux ultraviolets.
- Excellente adhérence sur les surfaces verticales extérieures et intérieures des matériaux de construction à base de gypse, de béton et de ciment.
- Excellente rétention de la brillance.

## SUPPORTS

### NOUVELLES SURFACES

- Enlever la poussière, la graisse et les autres contaminants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR diluée avec 2 ou 3 parties d'eau, afin d'uniformiser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture conformément au mode d'emploi.

### ANCIENNES SURFACES

- Éliminer les moisissures ainsi que les parties détachées de la peinture ou d'autres matériaux de construction.
- Nivelier les irrégularités à l'aide d'un enduit approprié. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR diluée avec 2-3 parties d'eau pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture conformément au mode d'emploi.

## MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à homogénéisation parfaite.
- Diluer la première couche avec 10 - 15 % d'eau.
- La deuxième couche et les suivantes peuvent être diluées jusqu'à un maximum de 5 % avec de l'eau.
- Appliquer au pinceau ou au rouleau pour un meilleur rendement et des résultats plus décoratifs.
- Temps de séchage au toucher : 30 minutes.
- Le nettoyage des outils doit se faire à l'eau immédiatement après utilisation.

# PEINTURE

## PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

### PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.
- Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est supérieure à 85 % ou sur des supports humides.
- Stockage : Dans son emballage d'origine, ferme hermétiquement, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des intempéries, et éviter l'exposition à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

### PRÉSENTATION

Emballages de 4 et 15L.

### DONNÉES TECHNIQUES

| ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE | VALEUR   | CONFORME À LA NORME |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Couleur                      | Blanc    | -                   |
| Finition                     | SEMI Mat | UNE-EN 1062-1       |
| Brillant 85°                 | 42,4     | UNE-EN ISO 2813     |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES L*  | 95,7     | UNE 48073           |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES C*  | 1,12     | UNE 48073           |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES h*  | 99,6     | UNE 48073           |
| BLANCHEUR BERGER             | 85-88    | UNE 48073           |
| OPACITÉ                      | <95%     | UNE-EN 13300        |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES     | VALEUR                         | CONFORME À LA NORME |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Densité                  | 1,28 Kg/l                      | UNE-EN ISO 2811-1   |
| pH                       | 7,5                            | INTERNE             |
| Viscosité                | 80 dPas (50 rpm;<br>Broche R6) | UNE-EN ISO 2555     |
| Finesse de la dispersion | 20                             | UNE-EN ISO 1524     |

| RÉFÉRENCES À LEUR FORMULATION     | VALEUR | CONFORME À LA NORME         |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|
| Teneur en matières non volatiles  | 50%    | UNE-EN ISO 3251             |
| Teneur maximale autorisée en COV  | 30 g/L | 2004/42/II A Classification |
| Teneur maximale en COV du produit | 30 g/L | 2004/42/II A Classification |

| PROPRIÉTÉS DE L'APPLICATION                 | VALEUR                 | CONFORME À LA NORME |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Rendement théorique                         | 9-11 m <sup>2</sup> /L | UNE 48282           |
| Temps de séchage au toucher                 | 1 Heure                | UNE 48301           |
| Temps de séchage total                      | 2 Heures               | UNE 48301           |
| Dilution                                    | Eau                    | -                   |
| Dilution de la 1ère couche                  | 10 - 15%               | -                   |
| Dilution de la 2ème couche et des suivantes | 5 -10%                 | -                   |
| Intervalle de repeinture                    | 3-4 Heures             | -                   |

# PEINTURE

## PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

### NOTE

| AUTRES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES   | VALEUR   | CONFORME À LA NORME |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Résistance au frottement humide | Classe 1 | UNE-EN ISO 11998    |

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.