



# PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

Revestimento plástico para decoração de interiores e exteriores.

## DESCRIÇÃO

Tinta plástica acetina para a proteção e decoração de paramentos executados com todo o tipo de materiais minerais (betão, tijolo, gesso, cimento, etc) tanto em exterior como em interior.

## COMPOSIÇÃO

Revestimento formulado a partir de uma dispersão aquosa de resinas vinílicas, pigmentos e aditivos especiais.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente lavabilidade e resistência à fricção húmida.
- Grande Brancura e Opacidade.
- Película resistente às intempéries e aos raios ultravioleta.
- Incrível aderência sobre paramentos verticais exteriores e interiores de betão, gesso e materiais de construção em base cimento.
- Excelente retenção de brilho.

## SUPORTES

### SUPERFÍCIES NOVAS

- Eliminar pó, gordura e outros contaminantes.
- Aplicar uma camada de FIJAMOR diluído com 2 ou 3 partes de água para homogeneizar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o seu modo de emprego.

### SUPERFÍCIES ANTIGAS

- Eliminar a contaminação de mofo, bem como as partes soltas de tinta ou outros materiais de construção.
- Nivelar irregularidades com um betume adequado. Deixar secar e lixar.
- Aplicar uma demão de FIJAMOR diluído com 2-3 partes de água para fixar e homogeneizar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o modo de emprego.

## MODO DE EMPREGO

- Agitar até conseguir uma perfeita homogeneização.
- Diluir a primeira camada entre 10-15% de água.
- Pode diluir-se a segunda e seguintes até um máximo de 5% de água.
- Aplicar com trincha, ou com rolo se o que se pretende é obter um maior rendimento e resultados mais decorativos.
- Tempo de secagem ao tacto: 30 minutos.
- A limpeza dos utensílios de trabalho se realiza com abundante água imediatamente depois da sua utilização.

# TINTAS

## PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85% nem sobre suportes molhados.
- Armazenamento: Na sua embalagem de origem bem fechada, em locais frescos e secos reservados das intempéries ou do sol direto e evitando que esteja exposto a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4 e 15 L.

### DADOS TÉCNICOS

| ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE | VALEUR    | CONFORME À LA NORME |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| Cor                          | Braco     | -                   |
| Finition                     | Semi-Mate | UNE-EN 1062-1       |
| Brillant 85°                 | 42,4      | UNE-EN ISO 2813     |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES L*  | 95,7      | UNE 48073           |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES C*  | 1,12      | UNE 48073           |
| COORDONNÉES CHROMATIQUES h*  | 99,6      | UNE 48073           |
| BLANCHEUR BERGER             | 85-88     | UNE 48073           |
| OPACITÉ                      | <95%      | UNE-EN 13300        |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | VAL                            | CONFORME À LA NORME |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Densidade            | 1,28 Kg/l                      | UNE-EN ISO 2811-1   |
| pH                   | 7,5                            | INTERNO             |
| Viscosidade          | 80 dPas (50 rpm;<br>Broche R6) | UNE-EN ISO 2555     |
| Finura dispersão     | 20 microns                     | UNE-EN ISO 1524     |

| RÉFÉRENCES À LEUR FORMULATION      | VALEUR | CONFORME À LA NORME         |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Conteúdo em matéria não volátil    | 50%    | UNE-EN ISO 3251             |
| Conteúdo máximo em Cov permitido   | 30 g/L | 2004/42/II A Classification |
| Conteúdo máximo em Cov do producto | 30 g/L | 2004/42/II A Classification |

| PROPRIÉTÉS DE L'APPLICATION       | VALEUR    | CONFORME À LA NORME |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Rendimento teórico                | 9-11 m²/L | UNE 48282           |
| Tempo de secagem ao tato          | 1 Heure   | UNE 48301           |
| Tempo de secagem total            | 2 Heures  | UNE 48301           |
| Diluyente                         | ÁGUA      | -                   |
| Diluição da 1ª Demão              | 15 -10%   | -                   |
| Diluição da 2ª Demão e sucessivas | 5 -10%    | -                   |
| Intervalo de nova pintura         | 3-4 Horas | -                   |

| AUTRES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES   | VALEUR   | CONFORME À LA NORME |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Résistance au frottement humide | Classe 1 | UNE-EN ISO 11998    |

# TINTAS

## PUMACRIL DECORACIÓN SATINADA

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.