

# **PUMACRIL** INTERIOR

Lisse revêtement plastique lisse intérieur

#### **DESCRIPTION**

Peinture plastique indiquée pour l'application d'intérieurs, sur les parements verticaux et horizontaux de mortier de ciment, plâtre, etc.

#### **COMPOSITION**

Peinture classique mate acrylique au styrène.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Possède une bonne blancheur et opacité
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Bonne homogénéisation du produit et facile application.
- Excellente relation qualité/prix.

#### **SUPPORTS**

#### SURFACES NOUVELLES

- Éliminer la poussière, la grasse et autres polluants.
- · Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaler l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

#### **ANCIENNES SURFACES**


- Éliminer la pollution de moisissure avec eau de javel ou autre de décontaminant adéquat, ainsi que les restants de peinture ou autres matériels de construction.
- Niveler des irrégularités avec plaste adéquat. Laisser sécher et poncer.
- · Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaler l'absorption du support.
- Sur les surfaces en mauvais état, peu unies ou avec des problèmes d'humidité nous recommandons l'utilisation de produits de scellages hydrofuges.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

#### **MODE D'EMPLOI**

- Agiter jusqu'à sa complète homogénéisation.
- Diluer la première couche entre 10 15 % d'eau.
- Nous pouvons diluer la seconde couche et suivantes avec 5% d'eau.
- Appliquer à brosse, à rouleau ou à pistolet.
- Temps de séchage au tact 30 minutes.
- Le nettoyage des outils de travail se fait à l'eau abondante immédiatement après usage.

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C.
- Ne pas appliquer avec des taux d'humidités supérieures à 85% ni sur des supports mouillés.
- Stocker dans des lieaux frais et secs.





### **PEINTURE**

### **PUMACRIL** INTERIOR

Emballages de 4 et 14 L.

Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Couleur	BLANC
Viscosité (22°C)	80 dPas +/- 10
Poids spécifique	1,65 Kg/L
Rendement théorique	6 a 8 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage	Au tact 30 min.
Intervalle pour repeindre	3 heures minimum, selon température ambiante

#### **NOTE**

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.

