

TEXTUREFIX PLUS



DESCRIPTION

TEXTUREFIX PLUS est un primaire d'accrochage de nature acrylique avec une taille de particules très petites avec ainsi une grande capacité de pénétration, de consolidation et d'homogénéisation de l'absorption des supports absorbants courants dans le bâtiment, une très bonne adhérence sur les supports peu absorbants et excellente compatibilité avec les mortiers à base de ciment, chaux et plâtre et avec les peintures en dispersion également. Il améliore fortement la compatibilité et l'adhérence avec les supports désignés.

COMPOSITION

Emulsion aqueuse de copolymères acryliques de très petite taille de particules.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Très bonne capacité de pénétration, de consolidation et d'homogénéisation de l'absorption des supports poreux.
- Excellente accroche sur les supports non absorbants comme le béton banché.
- Parfaite adhérence, entre le séchage au toucher et les premières 48 h avec tous les enduits à base de ciment, plâtre, chaux et les peintures et revêtements à base de résines en dispersion.
- Spécialement conseillé avant l'application des mortiers pour sols Paviland Plus et Niveland 2, 3 et 10 et pour tous les mortiers de revêtement et monocouches, comme les mortiers de la gamme Morcemdur et Morcem.
- Excellent comme primaire sur les sols en anhydrite avant la pose de carrelage avec des mortiers colle à base de ciment comme Pegoland Max Flex.

SUPPORTS

Les supports devront être propres et sains, sans ressuage d'humidité résiduelle. Ils devront être résistants, stables et libres de poussière ou de traces préjudiciables à l'adhérence comme le plâtre, les agents de décoffrage ou résidus de peinture organique.

MODE D'EMPLOI

- Mélanger jusqu'à homogénéité puis diluer le produit selon l'application:
 - Sans dilution : Sur supports non absorbants comme l'anhydrite, le béton et certains mortiers avant l'application des mortiers ou des mortiers colle à base de ciment.
 - Jusqu'à 50% : Sur supports à porosité élevée avant de l'application des enduits.
 - Entre 50 et 75% : Avant l'application de peintures en dispersion.
- Appliquer avec pulvérisateur, rouleau ou brosse, mais en couche très mince et sans laisser d'accumulations locales.
- Laisser sécher jusqu'à sec au toucher (environ 60 minutes) et, entre ce moment et les 48h suivantes, appliquer le mortier ou la peinture.
- Nettoyer avec de l'eau les outils immédiatement après leur utilisation.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C
- Ne pas utiliser en cas de risque de gel ou à l'extérieur en cas de vent fort ou d'ensoleillement direct, de pluie ou avec une humidité supérieure à 85 %.
- Il est conseillé l'emploi de gants pendant la manipulation et l'application.

ADDITIFS ET PRIMAIRES

TEXTUREFIX PLUS

PRÉSENTATION

- TEXTUREFIX PLUS n'est pas toxique, dangereux ou inflammable dans les conditions normales d'emploi. Il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures spéciales de sécurité, mais il faut respecter impérativement celles générales prévues dans les lois locales de prévention des risques pour la manipulation de ce type de produits.

Seaux plastiques de 5 et 25 L kg. Stockage jusqu'à deux années dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité et protégé du gel et de la chaleur intense.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

Solvant	Eau
Poids spécifique	1,03 kg/L
Rendement	6-8 m²/L selon la porosité du support
Séchage au toucher	60 min.
Temps avant peinture	≥8

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.