



PAVILAND® DRENANTE

PAVILAND®

DRAINANT

Béton pré-mélangé sec

DESCRIPTION

Béton prémélangé en sec, destiné à des pavements à perméabilité élevée, en constituant une alternative à l'esthétique du pavement traditionnel. Ce produit réduit ou annule l'écoulement superficiel d'eau de pluie ou de toute autre nature par infiltration.

Paviland Drenante est libre de résines et il n'émet pas, donc, des composants organiques volatiles nuisibles à la personne qui l'applique et à l'environnement.

COMPOSITION

Produit à base de ciment, de granulats calcaires de granulométrie contrôlée et d'additifs améliorant les propriétés de plasticité et usinabilité.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Pistes sportives.
- Parkings.
- Pavements dans des lotissements, résidentiels.
- Pistes cyclables et piétonniers.
- Stations de lavage de voitures.
- Revêtements de protection de pieds d'arbres et jardinage.
- Clôtures et entourages de piscines.
- Carrefours.
- Base de pelouses artificielles.
- Toutes surfaces où l'on souhaite éviter des accumulations d'eau et liquides.

MODE D'EMPLOI

- Mélanger le produit avec 7 % d'eau (1,75 litres d'eau pour sac de 25 kilogrammes environ) jusqu'à obtenir une consistance sèche. Gâcher des sacs complets. Il est recommandé un gâchage mécanique du mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- La consistance idéale de PAVILAND Drenante doit être telle qu'une poignée de produit pris dans la main ne doit pas s'écrouler (par manque d'eau) ni perdre son structure de creux avec la pâte coulant entre les granulats (par excès d'eau).

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Concevoir le système en fonction de la capacité de drainage que l'on souhaite obtenir et les caractéristiques des terrains adjacents.
- Sur des surfaces ayant des dénivellations supérieures de 1 %, prendre des mesures additionnelles, telles que placement de digues ou préparation du terrain sous forme de terrasses.
- Une base de gravier propre peut être utilisée, de 3-12 mm, en fonction de la conception et de la capacité d'évacuation d'eau requise. Le gravier doit être parfaitement compacté et nivelé jusqu'à obtenir une base ferme et stable.
- Les grosseurs d'application varieront en fonction de la zone où le produit va être appliqué, tout en étant d'un minimum de 4 cm pour zones sans transit, de 5 cm pour zones ayant un transit piétonnier, et de 7 cm pour zones à transit léger.
- Compacter adéquatement le produit jusqu'à obtenir les résistances souhaitées, par frappe avec une taloche ou outils similaire ou avec un réglage léger avec une règle vibrante, afin que tous les grains restent dans la masse de produit. Éviter de lisser pour ne pas boucher le pore.

REVÊTEMENTS DE SOLS

PAVILAND® DRENANTE

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

- Réaliser au préalable de joints de travail, par languettes flexibles ou similaires. Réaliser des joints de partition tous les 30 m² immédiatement après la prise du produit, au moyen d'un rouleau en acier ou similaire. Respecter les joints périphériques et structurels.
- Réaliser un durcissement adéquat du produit en couvrant ce dernier durant au moins trois jours avec géotextil serré ou, au contraire, en appliquant de façon pulvérisée sur la surface une résine de durcissement de béton type DC-2 une fois que le produit ne salit plus la main.

Il est recommandé de faire un ENTRETIEN suivant les conseils suivants :

- Lors de la conception, il faut tenir compte des mesures à prendre dans les terrains environnants, afin de prévenir le traînage de matériaux vers les surfaces revêtues. La terre, des pierres, des feuilles et d'autres matériaux peuvent se filtrer par les creux du pavement, en empêchant l'écoulement de l'eau et en diminuant ainsi l'utilité du pavement drainant.
- Au moins une fois par an, il est nécessaire de faire un nettoyage pour éliminer la saleté de la surface du pavement. Le nettoyage peut être réalisé par l'utilisation d'air ou d'eau sous pression.
- Ne pas appliquer les produits dans des conditions de vents ou pluies forts ni avec températures au-dessous de 5 °C ou au-dessus de 35 °C.
- Les températures élevées peuvent accélérer le processus de prise et les températures basses retarder celui-ci.
- Ne pas ajouter de l'eau si la prise du produit a commencé.
- Pour le gâchage, il ne faut pas utiliser de l'eau marine ou des caractéristiques douteuses.
- Il faut tenir compte du fait qu'une augmentation de l'eau de gâchage suppose une réduction des résistances et la perte de porosité.
- Ne peindre ni appliquer un autre traitement obstruant la porosité du produit. Éviter la pression afin de ne pas endommager le pavement.

Sacs en plastique de 25 Kg.

Stockage jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

Composants	Ciment gris et blanc (RC-03), granulats calcaires et additif
Granulaire:	
n° 2,5	2 - 3
n° 3	3 - 6
Eau de gâchage (%)	7 % (environ 1,75 litres tous les sacs de 25 kg)
Densité du béton durci	1800 kg/m ³ environ
Résistance à compression (à 28 jours)	>20N/mm ²
Couleurs	Blanc, Ivoire, Jaune, Ocre, Chamois, Sable, Rouge, Vert, Gris et crème
Rendement	18 kg/m ² par cm d'épaisseur

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier,

REVÊTEMENTS DE SOLS

PAVILAND® DRENANTE

ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.