

MORCEMCRIL® MOSAICO

Revêtement synthétique minéral finition pierre



DESCRIPTION

Revêtement synthétique minéral pour l'imperméabilisation et décoration de façades et murs intérieurs, conçu notamment pour le renforcement de plinthes dans le système d'isolation thermique par l'extérieur TRADITERM®. Revêtement décoratif pour le système d'isolation thermique extérieur TRADITERM®. (ITE/ETICS)

COMPOSITION

Produit à base de résines acryliques, de pierre naturelle, de pigments minéraux et des adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Dureté superficielle élevée.
- Résistant aux intempéries.
- Prêt à l'emploi.
- Imperméable.
- Antimoississures et antialgues.
- Perméable à la vapeur d'eau, permettant ainsi que le support respire.
- Application rapide et simple.
- Compatible avec la plupart des supports.
- Résistant au vieillissement, atmosphères de villes et rayons ultraviolets.
- Adhérence excellente sur les supports normaux dans le bâtiment.
- Lavable.
- Idéal pour plinthes, modénatures et encadrements des baies en façade.

SUPPORTS

- Compatible avec les en mortiers de revêtement selon le DTU 26-1, béton banché, mortiers monocouche et plâtre.
- Système d'isolation thermique par l'extérieur Traditerm, prêt à finir.
- Non compatible avec les mortiers à la chaux frais, les résines ou vernis, les peintures à la détrempe, à la chaux au silicates, et les supports déjà peints.
- Les supports doivent être propres, exempts de poussière, de particules détachées, de vieille peinture, d'huile, de champignons, de moisissures et d'autres micro-organismes, etc
- Sur les supports à la surface friable, appliquer préalablement le primaire FIJAMOR.
- Toujours appliquer auparavant une couche de FONDO MORCEMCRIL.

MODE D'EMPLOI

- Mélanger jusqu'à homogénéité.
- Le produit est fourni prêt à l'emploi. Il doit être appliqué avec une taloche en acier inoxydable.
- Une fois le produit étalé sur le support, égaliser et lisser par passage répétitif de la taloche, toujours dans le même sens.
- Le nettoyage du matériel se fait avec de l'eau immédiatement après son emploi. En cas de restes secs, nettoyer avec du solvant type essence de térébenthine.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer au dessous de 5°C ni au-dessus de 35°C, exposé au soleil direct, en cas de pluie ou risque de gel.

MORTIERS DE DÉCORATION

MORCEMCRIL® MOSAICO

PRÉSENTATION

- Ne pas appliquer si l'humidité du support ou de l'ambient est supérieure à 70 % ou en cas de pluies prévues pour les jours postérieurs.
- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales (sols) ou inclinées avec un angle inférieur à 45°.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement contre l'entrée de l'eau de pluie.
- Puisque l'aspect final dépend du mélange de pierres naturelles qui le composent, des nuances d'aspect sont possibles. Pour minimiser cet effet, il est conseillé de commander tout le produit nécessaire, d'un seul coup. Pour la même raison, ne pas mélanger différents lots de fabrication dans une même surface unitaire.
- Les basses températures et hautes humidités, rallongent considérablement le séchage du Morcemcrl Mosaico.
- Protéger les alentours de la surface à revêtir et nettoyer avec de l'eau toute éclaboussure avant son durcissement.

MORCEMCRIL est présenté en seaux plastiques de 20 Kg.

Stockage jusqu'à 2 années dans son emballage d'origine bien fermé, dans des endroits frais et secs à l'abri des intempéries et du soleil direct. Éviter l'exposition à des températures au-dessous de 5 °C ou au-dessus de 35 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standards)

Poids spécifique	1,7 kg/l
Rendement	3-4 Kg/m ²
Temps de séchage	2 heures, à 25°C et 50° % d'humidité
Couleurs	Sur commande. Consulter nuancier

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.