

MORCEMCRIL® MOSAICO

Revestimiento sintético-mineral acabamento



DESCRIÇÃO

Revestimento sintético-mineral para a impermeabilização e decoração de todo o tipo de fachadas e interiores, especialmente desenhado para o reforço de lambrins no sistema de isolamento térmico pelo exterior MORCEM® ISOLAMENTO.

- Aplicações em exteriores-interiores.
- Revestimento decorativo para o sistema de isolamento térmico pelo exterior MORCEM® ISOLAMENTO (ETICS).

Formulado com aditivos capazes de prevenir e retardar o aparecimento de mofo e algas.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resinas acrílicas, pedra natural, pigmentos minerais e aditivos orgânicos e inorgânicos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Pelo seu desenho, elevada dureza superficial.
- Resistente à intempérie.
- Pronto a usar.
- Antimofo e anti-verdete.
- Impermeável.
- Permeável ao vapor de água, permitindo que o suporte respire.
- Aplicação rápida e simples.
- Compatível com a maioria dos suportes.
- Resistente ao envelhecimento, atmosferas de cidades e raios ultravioletas.
- Excelente aderência sobre os suportes típicos de construção.
- Lavável
- Ideal para resolver zonas de lambrins.

SUPORTES

- Compatível com suportes de argamassa, betão, argamassa monomassa e gesso.
- Não é compatível com rebocos de cal fresca, resinas ou vernizes, pinturas de cal ou de silicatos e sobre suportes já pintados.
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior Morcem Isolamento preparado para a execução do acabamento decorativo final.
- Os suportes devem estar limpos, isentos de pó, partículas soltas, restos de pinturas antigas, gorduras, fungos, bolores e outros microrganismos, etc.

MODO DE EMPREGO

- Sobre suportes desagregáveis à superfície, aplicar previamente o primário FIJAMOR.
- Deve aplicar-se sempre, previamente à aplicação do Morcemcril Mosaico, uma demão de FONDO MORCEMCRIL.
- Agitar até conseguir uma perfeita homogeneização do produto.
- O produto é fornecido pronto a usar e pode ser aplicado com palustra de aço inoxidável.
- Uma vez estendido o produto sobre o suporte, passa-se de maneira sucessiva a palustra sobre a superfície aplicada, sempre no mesmo sentido, eliminando zonas de acumulação de produto, por forma a

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

MORCEMCRIL® MOSAICO

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- que se consiga uma superfície plana e totalmente coberta por Morcemcril Mosaico.
- A limpeza dos utensílios de trabalho deverá ser feita com água abundante, imediatamente após a sua utilização. Possíveis restos secos, limpar com dissolvente tipo aguarrás.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C, com sol directo, chuva ou com risco de geadas.
- Não aplicar com humidade superior a 70% tanto ambiental como do suporte, nem se se prevê chuva nos dias posteriores à aplicação.
- Não aplicar sobre superfícies horizontais ou inclinadas com um ângulo inferior a 45°.
- Proteger as arestas superiores do revestimento contra a penetração de água da chuva.
- Ao tratar-se de um produto cujo aspecto final depende da mistura de pedras naturais que o compõem, podem produzir-se diferenças de aspecto. Para minimizar este efeito, recomenda-se a solicitação da quantidade total de produto necessário num único fornecimento. Em qualquer situação, não misturar ou alternar diferentes lotes de fabricação num mesmo pano.
- Uma baixa temperatura e uma alta humidade aumentam, de maneira considerável, a secagem do Morcemcril Mosaico.
- Proteger o meio circundante à superfície a aplicar, limpar com água qualquer possível salpico sem deixar que o produto seque ou endureça.

APRESENTAÇÃO

MORCEMCRIL MOSAICO apresenta-se em baldes de 20 Kg. Armazenamento até 2 anos na sua embalagem original bem fechada, em locais frescos e secos, ao abrigo da intempérie e do sol directo. Evitar a sua exposição a temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 35°C.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Peso específico	1,7 kg/L
Rendimento	3 a 4 Kg/m ²
Tempo de secagem	2 h a 25°C e 50% de humidade
Cores	Gama. Sob pedido

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis directa e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.