

MORCEM® ANTIGOTERAS

Recubrimiento impermeabilizante.



DESCRIÇÃO

Revestimento de alta elasticidade e flexibilidade com caracter impermeabilizante. Indicado para evitar as infiltrações de água em terraços, telhados, juntas de dilatação, calhas, etc... Na reparação de zonas com fissuras existentes ou com tendência a formar fissuras. Proporciona uma cobertura continua capaz de prevenir infiltrações de água e os problemas derivados da humidade.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente estanqueidade à água e a líquidos em geral.
- Impermeabilidae à água da chuva.
- Forte resistência à tração e ao alargamento até à rotura.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.
- Película resistente à intempérie e aos raios ultravioletas.
- Notável resistência à abrasão.
- Bom preenchimento de fissuras e resistente à microfissuração.

SUPORTES

SUPERFÍCIES NOVAS

- As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, terra, musgo, eflorescências, salitre, gordura, etc.
- Eliminar a tinta segundo modo de emprego.

SUPERFÍCIES ANTIGAS

- Eliminar as possíveis contaminações de mofo com lixívia ou algum outro produto adequado, assim como as partes soltas de pintura ou outros materiais de construção.
- Tratar as eflorescências ou salitre com solução de ácido diluído, enxaguar e deixar secar completamente. Pode ser recomendável tratar a superfície com ANTISALMOR.
- Se existirem fissuras ou gretas superiores a 1 mm deverão ser reparadas previamente com argamassa ou com uma mistura de 1 parte de MORCEM ANTIGOTERAS e 4 partes de areia seca.
- Alisar e nivelar as pendentes ou desníveis da superfície a pintar, para evitar possíveis encharcamentos.
- Aplicar a tinta segundo o modo de emprego.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 15L. Estabilidade em armazenamento na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade e resguardado do frio e calor intensos: 2 anos.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Ligante	Acrílico estirenado
Diluyente	Água
Matéria fixa em peso	52%+/- 1
Peso Específico	1,25 Kg/l
Viscosidade (22°C)	90 dPas +/- 20

MEMBRANA ACRÍLICA MORCEM® ANTIGOTERAS

Rendimento Teórico	1.2-1.5 m ² /l
Tempos de Secagem	Ao tacto 2-3 horas. Total < 24 horas
Intervalo de Repintura	Mínimo de 12 horas, segundo as condições atmosféricas
Acabamento	Semi Mate
Cores	Branco, Vermelho, Terracota, Verde e Cinza

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.