

PAVILAND® ARQ MALLA

Malla de fibra de vidrio



DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de gran estabilidad para el refuerzo de morteros cementosos. Recomendada en los sistemas Paviland Arq. Confiere al sistema una mayor resistencia, estabilidad y evita la aparición de fisuras que pudieran aparecer por ciertos movimientos del soporte. Puede aplicarse en interiores y exteriores de manera fácil. Es altamente resistente a los álcalis y a la aparición de fisuras. Tiene excelente resistencia a la tracción y gran estabilidad de la malla.

COMPOSICIÓN

Hilos de fibra de vidrio, envueltos en una resina que los protege del ataque de los álcalis del mortero de cemento.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación en interiores y exteriores.
- Fácil aplicación.
- Altamente resistente a los álcalis.
- Resistente a la aparición de fisuras.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Gran estabilidad de la malla.
- Mejora las prestaciones del Sistema Paviland Arq.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en modo "sándwich". Para ello:

- La malla se colocará sobre la primera capa de Paviland Arq Base fresca, evitando burbujas de aire, pliegues o bolsas. Deben realizarse solapes entre mallas de unos 5 cm.
- A las 24 horas, aproximadamente, cubrir la malla con una segunda mano de Paviland Arq Base de forma que ésta quede totalmente oculta.
- Es obligatorio su uso cuando se coloca el microcemento sobre soportes de naturaleza distinta, en las juntas de placas de yeso laminado, en esquinas y escaleras y recomendable en zonas donde se pueda prever un alto tránsito peatonal (pavimentos de locales comerciales, halls de hoteles, oficinas, etc) y en paramentos que puedan estar sometidos a ciertos movimientos.
- En general se recomienda usar malla en todos los casos para evitar la aparición de posibles fisuras.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La manipulación de este producto no requiere cuidados especiales, aunque puede provocar alguna irritación en las pieles más sensibles. En este caso, lavar con abundante agua fría y jabón.

PRESENTACIÓN

Rollos de 1 x 50 m.

Almacenar en un lugar seco, protegido de la exposición solar y en posición vertical.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Tejido	Half - leno
Luz de malla	4,8 x 5,1 mm (+ 5 %)
Peso de la malla	65 gr/m2 (+ 10 %)
Espesor	0,31 mm aproximadamente
Densidad lineal	Urdimbre: 68 Tex Trama: 136 Tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre > 700 N/5 cm Trama > 500 N/5 cm
Resistencia química	Buena resistencia a los álcalis

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.