



PAVIGARDEN BANDA DE SOLAPE

PAVIGARDEN

BANDE DE CHEVAUCHEMENT

DESCRIPTION

Géotextile non tissé formé par des fibres coupées de Polypropylène de haute ténacité 100 % unis mécaniquement par un processus de perçage et thermo-fixation, avec un traitement imperméable à l'eau, stabilisé face aux rayons UV.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bande d'union pour le gazon artificiel.
- Facilite l'imprégnation de la colle de l'union.
- Permet le passage de l'eau, l'air et les éléments nutritifs.
- Facile installation.

Applications :

- Routes et autres zones de circulation : UNE sur 13249.
- Bâtiments ferroviaires: UNE en 13250.
- Mouvements de terres, de fondations et structures de protection t : UNE en 13251.
- Systèmes de drainage : UNE en 13252.
- Travaux pour le contrôle de l'érosion : UNE en 13253.
- Construction de réservoirs et de barrages: UNE en 13254.
- Construction de canaux : UNE en 13255.
- Construction de tunnels et structures souterraines : UNE en 13256.
- Décharges de déchets solides : UNE en 13257.
- Projets de containers de déchets liquides : UNE en 13265.

Fonctions :

- Séparation.
- Renfort.
- Protection.
- Drainage.
- Filtration.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer le sol de pierres et d' autres éléments tranchants.
- Déraciner les mauvaises herbes, ratisser et aplatir la surface
- Déroulez les rouleaux de PAVIGARDEN chevauchement et étendez-les
- Étaler sur la zone de chevauchement.

PRÉSENTATION

Rouleaux de 30 m x 100 m et 30 m x 10 m (largeur x longueur).

DONNÉES TECHNIQUES

Fonctionnalité	Norme	Unités de	Valeur nominale	Tolérance
Poids	UNE EN ISO 9864	gr / m ²	160	±10%

LIGNE PAYSAGISME

PAVIGARDEN Banda de SOLAPE

Épaisseur	UNE EN ISO 9863-1	mm 2kPa	0,9	±10%
Résistance à la traction	UNE EN ISO 10319	KN/m MD	9,5	±20%
		KN/m CD	9,5	±20%
Allongement à la rupture	UNE EN ISO 10319	% MD	40	±20%
		% CD	50	±20%
CBR	UNE EN ISO 12236	KN	1,3	±20%
Perforation dynamique	UNE EN ISO 13433	mm	32	±20%
Poro-mètre	UNE EN ISO 12956	µm	45	±20%
Perméabilité normale au plan	UNE EN ISO 11058	l/m²/s	23,3	±20%
Durabilité	UNE EN 12224	À revêtir en 24h après une installation. Durabilité, prévue pour un minimum de 25 ans dans les sols naturels avec 4 <pH<9 et une T<25°C.		

Tolérance de la largeur du rouleau ± 1 %.tolérance de la longueur ±5 % si la longueur est < 100 m, 7 % si la longueur est > 100 m. L'information est basée sur une analyse statistique avec un niveau de confiance de 95 %. Les données peuvent être modifiées sans préavis.

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.