



MORCEM® YESO RÁPIDO

MORCEM® PLATRE

RAPIDE

DESCRIPTION

Plâtre pour application manuelle de prise rapide, idéal pour les travaux sur les chantiers, de fixation de cadres et de réglage, c'est un liant de briques et d'autres éléments de cloisons intérieures, de fixation de boîtes et de tuyaux de traction électrique. Le système d'application est très simple et fournit des résultats rapides.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Système de pétrissage rapide et facile.
- Proportionne une prise rapide.
- C'est un produit plus rapide que d'autres plâtres.
- Caractéristiques mécaniques élevées.
- Travaux de maçonnerie en général.
- Pâte d'adhérence pour l'exécution de la cloison.
- Bouche et garnit les petits creux.
- Liant auxiliaire pour le chantier.
- Approprié pour l'obtention de la fleur u plâtre pour l'enduit final du mur.

MODE D'EMPLOI

- Saupoudrer le plâtre sur l'eau jusqu'à ce que celui-ci ne soit pas humide et pétrissez manuellement jusqu'à obtenir une pâte homogène(proportion eau/plâtre = 0,8-1).
- Une fois pétrie laisser reposer environ 5 ou 8 minutes et commencer à appliquer.
- La durée approximative de l'application sera environ 15-20 minutes (selon les conditions d'usages).

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Vous ne devez en aucun cas, ajouter des additifs car cela pourrait produire une altération dans le processus de durcissement et de la résistance finale du produit.
- Vous ne pourrez pas ajouter de l'eau une fois que la prise du produit aura terminé car cela pourrait provoquer des altérations de la résistance finale du produit.
- Vous devez nettoyer les outils de travail avant chaque pétrissage.
- Les murs devront être propres et exempts de floraisons et de salpêtres pour obtenir ainsi une adhérence parfaite.
- Vous devez utiliser de l'eau propre avec une température supérieure à 5°C et inférieure à 40°C.
- Il doit y avoir des conditions optimales de ventilation pour un séchage correct.

PRÉSENTATION

Sacs de 17 kg en papier plastifié.
Le stockage de ce produit aura lieu dans un espace sec et à l'abri de l'humidité pour conserver ses propriétés.
Stockage jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Proportion eau/plâtre	11-18 litres par sac
Début de la prise	< 15 minutes
Fin de la prise	> 20 minutes
Dureté Shore C	≥45

GAMME PLÂTRE

MORCEM® YESO RÁPIDO

Résistance à la compression	≥ 2 N/mm ²
Résistance à la flexion	≥ 2 N/mm ²
Performances	1,5 m ² /sac/cm d'épaisseur ± 5 %

Remarque: Le temps d'utilisation ou de travail peut varier selon la proportion eau/plâtre, le PH, la température, le type de support, le temps et la vitesse du pétrissage.

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.