



# MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO

Massa para juntas



Aislante térmico



Alto rendimiento



Fácil lijado



Gran blancura



Protección al fuego

## DESCRIÇÃO

Preparado para sistemas de tratamento de placas de gesso cartonado.

## COMPOSIÇÃO

Produto contendo cargas minerais inorgânicos, sulfato de cálcio e aditivos.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação com fita para juntas para o enchimento e acabamento entre placas de gesso cartonado.
- Para o emplastro de cabeças de parafusos.
- Superfície lisa e plana.
- Pronto para receber a aplicação de produtos de decoração.
- Leve retificação de defeitos de montagem ou pequenas irregularidades.
- Uso manual ou mecânico.
- Não é adequado para o tratamento de juntas sem fita.

## SUPORTES

- Placas de gesso laminado.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, livres de falhas, limpos, livre de poeira, restos de materiais, produtos orgânicos, etc.

## MODO DE EMPREGO

- Misturar com água limpa (9 litros por bolsa de 20 kg) e misturar com misturador mecânico até adquirir uma consistência homogênea, moldável e suave.
- Deixar descansar durante 10 minutos.
- Encher as juntas com cola e colar a fita.
- Espalhe uniformemente com uma espátula, removendo o excesso e evitar deixar acúmulo de material e bolhas de ar na placa.
- Deixe secar completamente e aplique sucessivas camadas de massa de acordo com o nível de acabamento necessário, respeitando os tempos de secagem entre camadas.
- Aplica 2 ou três camadas de cola nas cabeças dos parafusos.
- Use fitas para proteger os cantos e bordas respectivamente.
- Cada uma das camadas deve ter mais espessura que a anterior.
- Aplique a camada de decoração após o tratamento das juntas, garantindo que a pasta aplicada esteja completamente seca, livre de poeira e limpa.
- É necessário regular a absorção da placa e da massa antes do acabamento por meio da base ou gesso recomendado pelo fabricante.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 30°C.
- Não aplicar em temperaturas acima de 85 % de umidade.
- No caso de níveis de umidade elevados, o uso de desumidificadores pode ser requerido.
- Respeite o tempo de secagem entre camadas para evitar o encolhimento e rachaduras.

# GAMA DE GESSO

## MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO

### APRESENTAÇÃO

### DADOS TÉCNICOS

- Evite mesclar o produto em recipientes sujos ou com contaminação de outras mesclas, já que isso acelera o tempo de assentamento.
- Não utilize ferramentas com restos de outras misturas.
- Não misture com outros produtos.
- Não aplicar ou amassar em temperaturas que apresentem risco de geada.
- As geadas ou umidade contínua ou relativa poderão reduzir a aderência da massa.
- É recomendável que a aplicação seja feita com ventilação adequada para evitar o excesso de umidade.
- Não utilize para tratamento de juntas sem fita.
- Não misture com outras massas ou produtos.

Bolsas de 20 kg de papel com revestimento de plástico.

Armazenamento de até 1 ano na embalagem original fechada, protegida contra a intempérie e a umidade.

|                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor                                         | Branco                                                                                                                                                                             |
| Tempo de assentamento                       | 12-48 horas                                                                                                                                                                        |
| Tempo de uso da massa (80% do assentamento) | A massa preparada deve ser conservada por até 48 horas em um tubo fechado. Com a superfície da mistura devidamente coberta com uma camada fina de água ou de filme de polietileno. |
| Tipo de Aplicação                           | Manual ou mecânica                                                                                                                                                                 |
| PH                                          | Aprox 8.5                                                                                                                                                                          |
| Aderência (Mpa)                             | ≥ 0.25**                                                                                                                                                                           |
| Reação ao fogo                              | A <sub>2</sub> -S <sub>1</sub> , d <sub>0</sub>                                                                                                                                    |
| Norma Aplicável                             | Classificado como 3A de acordo com o EN-13963.                                                                                                                                     |
| Rendimento aproximado*                      | 1 CAMADA COM ACABAMENTO DE 0,25 Kg/m <sup>2</sup><br>2 CAMADAS COM ACABAMENTO DE 0,30 Kg/m <sup>2</sup><br>3 CAMADAS COM ACABAMENTO DE 0,34 Kg/m <sup>2</sup>                      |

\* Consumo aproximado por m<sup>2</sup> placa com borda afinada, sem consideração de juntas periféricas ou desperdícios.



### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução

# GAMA DE GESSO

## MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO

da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.