GAMME PLÂTRE



MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

MORCEM® ENDUIT POUR JOUNTS SEC EN 2H

Enduit pour joints à séchage rapide.















DESCRIPTION

Enduit pour le traitement de joints dans les systèmes de plaques de plâtre laminé (avec durcissement par réaction chimique et séchage.

COMPOSITION

Produit à base de charges minérales inorganiques, de sulfate de calcium et d'additifs.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Application avec rubans à joints pour le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre laminé.
- Enduire les têtes de vis.
- Surface lisse et plate.
- Plus grande stabilité aux conditions climatologiques que les enduits standards séchant en plein air.
- Temps de travail 2 heures à partir du début du mélange.
- Permet le traitement de joints en un jour où les exigences environnementales (froid ou humidité) sont plus sévères.
- Prêt pour les travaux de décoration.
- Réparations légères de défauts de montage ou de légères irrégularités.
- Ne convient pas pour le traitement de joints sans bande.

SUPPORTS

- Plaques de plâtre laminé.
- Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, dépoussiérés, sans reste de décoffrages ni produits biologiques, etc.

MODE D'EMPLOI

- Malaxer avec de l'eau propre (10 litres par sac de 20 kg) et mélanger au malaxeur électrique jusqu'à obtenir une consistance homogène, maniable et sans grumeaux.
- · Laisser reposer 5 minutes.
- Garnir les joints avec l'enduit et coller la bande
- Aplatir avec une spatule, en retirant l'excédent et en évitant de laisser des bosses et des bulles d'air sous le joint.
- Laisser sécher complètement et appliquer successivement des couches d'enduit selon le niveau de finition requis, en respectant les temps de séchage entre les couches.
- Appliquer 2 à 3 couches d'enduit sur les têtes de vis.
- Utiliser des bandes à joints et des bandes armées dans les angles et les coins respectivement.
- Chaque couche doit avoir une largeur légèrement supérieure à la précédente.



GAMME PLÂTRE

MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

PRÉCAUTIONS ET

RECOMMANDATIONS

- Appliquer la couche de décoration après le traitement de joints en vous assurant que l'enduit appliqué est complètement sec, dépoussiéré et propre.
- Il est nécessaire d'ajuster l'absorption de la plaque et de l'enduit avant la finition avec un apprêt ou enduit de remplissage recommandé par le fabricant.
- Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ou au-dessus de 30°C.
- Ne pas appliquer au-dessus de 85 % d'humidité.
- Dans le cas d'humidité ambiante élevée, on peut avoir besoin d'utiliser des déshumidificateurs.
- Respecter le temps de séchage entre les couches pour éviter le rétrécissement et les fissures.
- Éviter les mélanges dans des récipients sales ou contaminés par d'autres mélanges, étant le temps de prise accéléré.
- Ne pas utiliser d'outils ayant des restes de mélanges différents.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas appliquer ou malaxer s'il y a un risque de gel.
- Le gel ou une forte humidité continue et relative peuvent réduire l'adhérence de la matière.
- Nous recommandons que l'application soit effectuée avec une ventilation adéquate pour éviter l'excès d'humidité.
- Ne pas utiliser pour le traitement de joints sans bandes.
- Utiliser toute la pâte qui est extraite du mélange préparé pour chaque application et ne pas remettre l'excédent dans le récipient.

PRÉSENTATION

Sacs de 20 kg en papier plastifié.

Stockage jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanche
Temps de prise	1h 45´-2h 30´ heures
Temps d'utilisation de la pâte (80 % prise)	Approx. 1 h Dépendant des conditions d'utilisation
Type d'application	Manuel ou mécanique
PH	Approx. 8.5
Adhérence (Mpa)	≥ 0.25**
Réaction au feu	A1
Normes d'application	Classé comme 3 B selon EN-13963.
Rendement approximatif *	1 couche finition 0,23 Kg/m2 2 couches finition 0,29 Kg/m2 3 couches finition 0,32 Kg/m2

^{*} Consommation approximative par m² de plaques à bord affiné, sans tenir compte des joints périphériques ou des perte

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la tracabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du



GAMME PLÂTRE

MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.

