



# PLASMOR

Plastificante de mezclas

## DESCRIPCIÓN

Aditivo plastificante de mezclas por oclusión de aire en la masa. Útil para levante de muros de ladrillos, bloques, etc. También para revoques o enfoscados. Mejora la trabajabilidad de los morteros, sin necesidad de incorporar cal. Produce microburbujas que lubrican el mortero. Aumenta el rendimiento al aumentar el volumen del mortero de un 10% a un 15%. Confiere mayor resistencia al ciclo de hielo-deshielo. Este aditivo es mejora la adherencia del mortero con la obra de fábrica. En los prefabricados reduce el tiempo de fraguado, aumenta la cohesión de la masa e impide la rotura de los ángulos vivos.

## COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas tratadas para aumentar su solubilidad en agua.

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Levante de muros de ladrillos, bloques, etc..(morteros 1:7 a 1:9).
- Revoques o enfoscados (morteros 1:4 a 1:6).
- Mejora la trabajabilidad de los morteros, sin necesidad de incorporar cal.
- Produce microburbujas que lubrican el mortero.
- Aumenta el rendimiento al aumentar el volumen del mortero de un 10% a un 15%.
- Confiere mayor resistencia al ciclo de hielo-deshielo.
- Aumenta la adherencia del mortero con la obra de fábrica.
- En los prefabricados reduce el tiempo de fraguado, aumenta la cohesión de la masa e impide la rotura de los ángulos vivos.

## MODO DE EMPLEO

Añadir al agua de amasado de 125 ml a 250 ml de PLASMOR por saco de cemento.

## PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25L.

Estabilidad en almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad y resguardados del frío y el calor intensos: 2 años.

## DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Aspecto     | Líquido pardo                    |
| Densidad    | 1,04 gr / cm <sup>3</sup>        |
| PH          | Reacción básica, como el cemento |
| Viscosidad  | Igual al agua                    |
| Solubilidad | Totalmente soluble en agua       |

# ADITIVOS E IMPRIMACIONES

## PLASMOR

### NOTA

Contenido de cloruros

Exento

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.