



MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINO



DESCRIPTION

Mortier de chaux hydraulique naturelle pour lissage.
Composition naturelle ,très respirant.

COMPOSITION

Produit à base de chaux NHL 3,5 blanche, chaux aérienne, pouzzolane, charges minérales et d'autres additifs.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Revêtement intérieur et extérieur, très perméable
- Apte pour usage en rénovation grâce à sa grande compatibilité avec les systèmes traditionnels.
- Application intérieure et extérieure pour construction neuve dans laquelle on désire améliorer les conditions d'habitabilité par rapport aux mortiers à base de ciment.
- Perméable à la vapeur d'eau, en permettant au support de respirer.
- Excellente adhérence et grande plasticité.
- Ne contient pas de ciment.
- Finition lisse et polie
- Application manuelle.
- Finition de mortiers à chaux.

SUPPORTS

- Pour supports préalablement traités avec MORCEMCAL ACABADO
- Il faut bien humidifier le support et attendre la disparition du film d'eau pour l'application.
- Ne pas appliquer sur gypses ou peintures.

MODE D'EMPLOI

Application Manuelle

- Ajoutez de l'eau et mélanger mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et maniable.
- Malaxer avec la quantité d'eau recommandée, en évitant les excès, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée avec un malaxage prolongé.
- Préparer le support en l'humidifiant préalablement et attendre la disparition du film d'eau superficielle.
- Étendre le produit malaxé sur le support à la truelle, en faisant fortement pression sur le support pour assurer l'adhérence et éviter l'air occlus.
- Étendre avec une épaisseur maximale de 2 mm.
- Au moins 24 heures avant l'application, humidifier abondamment les supports. Polymériser le matériau appliqué 24 heures après l'application. Pour procéder à la finition des revêtements avec MORCEMCAL ACABADO EXTRAFINO, il est nécessaire d'attendre entre 24 à 48 h par centimètre du mortier de revêtement de base.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en-dessous de 5 ° C ou au-dessus de 30 ° C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel, pluie, vents forts et soleil direct.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (hautes températures ou vents forts), il est nécessaire

GAMME CHAUX

MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINO

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

d'humidifier avec une légère pulvérisation le produit le lendemain après son application.

- Ne pas appliquer directement sur les parements (brique, bloc de béton, etc.).
- Ne pas ajouter de l'eau au mortier déjà malaxé lorsque celui-ci commence à durcir.

Sacs de 15 kg en papier plastifié.

Stockage jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

(Résultats statistiques dans des conditions standards).

Aspect	Poussière blanc cassé
Eau de gâchage	41±1
Densité du produit malaxé	1,65 ± 0,2 g/cm ³
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	≤μ6
Classification selon UNE EN 998-1	CR CSI W0
Rendement approximatif	1,0 kg/m ² par mm d'épaisseur

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.