

PUMA® COLOR RELLENO



DESCRIPTION

Revêtement semi épais aux résines acryliques en phase aqueuse aspect garnissant pour décoration & protection des façades. Grande résistance à la salissure. Couvre les microfissures.

COMPOSITION

Revêtement Semi Epais de class D2/D3, bi-fonctionnel aux résines copolymères acrylique en phase aqueuse pour décoration et protection des façades. Aspect garnissant texturé.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Aspect Garnissant texturé.
- Grande résistance aux intempéries et aux rayons ultra-violetes
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Très bonne lavabilité
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Masque le faïencage du support.
- Couvre les microfissures du support
- Facile à appliquer.

SUPPORTS

Supports visés à la norme NF DTU 42.1 bruts ou recouverts de produits de peinture. Béton de granulats courants ou de granulats légers. Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier.

MODE D'EMPLOI

Mode d'application et préparation:

NOUVELLES SURFACES :

- Enlever la poussière, la graisse et autres contaminants.
- Appliquer une couche de OPTIPRIM dilué avec 10-15% d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon le mode d'emploi.

ANCIENNES SURFACES :

- Retirer la contamination de la moisissure ainsi que la peinture décollée ou d'autres matériaux de construction.
- Mise à niveau des irrégularités avec un mastic approprié. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de OPTIPRIM dilué avec 10-15% d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon le mode d'emploi.

Processus d'application: (sur support saint)

Impression : Puma® Color OPTIPRIM

PEINTURES

PUMA® COLOR RELLENO

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

Peinture de finition :
Une (01) couche (revêtement) semi épaisse de Puma® Color RELLENO
Deux (02) couches en film mince de Puma® Color RELLENO

Matériel d'application :

Rouleau texturé 18mm, brosse (sur petites surfaces et en rechamps).
Pistolet : nous consulter.
Dilution : A la brosse et au rouleau : Diluer la première couche de (5–10 %) avec de l'eau.

Diluer la deuxième la 2eme couche 5% max

Nettoyage du matériel :

A l'eau clair et du détergent savonneux

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.

Conditionnement 14 L.

Stockage : jusqu'à 02 deux ans dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri des soleil & intempéries, entre 5°C et 35°C.

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Finition	Mate texturé
Brillance spéculaire à 85°	1%
Teintes	En stock blanc, en machine palette de couleur Puma Color
Masse volumique	± 1,42 Kg/L, UNE-EN ISO 1-2811
Consommation	9-11 m²/L en fonction de la porosité du support
Rendement	7 à 9 m²/L système en deux couches, 3 à 4 m²/L système monocouche garnissant
Extrait sec	66%
Perméabilité à l'eau liquide	D2 = 0.01 kg/ (m². h0.5)3 à 4 m²/L système monocouche garnissant D3 = 0.00 kg/ (m². h0.5)
Perméabilité à la vapeur d'eau	D2 = 69.03 g/m². j et Sd = 0.34m D3 = 135.00 g/m². j et Sd = 0.18m
Classification AFNOR	Famille 1 - Classe 7b2

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 40 g/l (2010). Ce produit contient maximum 40 g/l COV selon la directive 2004/42/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine

PEINTURES

PUMA® COLOR RELLENO

afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.