

# PUMA® COLOR INTENSO SAT



Peinture décorative satinée de haute qualité, à base de copolymères acryliques en émulsion.



## DESCRIPTION

Peinture intérieure satinée de haute qualité pour décoration. À base de résines acryliques en dispersion aqueuse. Couleur extra blanche. Excellente opacité. Résistance au frottement classe 1.

## COMPOSITION

Peinture intérieure film mince classe (D2) de haute qualité satinée en dispersion aqueuse à base d'émulsion de copolymère de résine acrylique à base de (VAC-VeoVa), pour décoration. Offrant d'excellentes performances.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente blancheur.
- Grand pouvoir couvrant.
- Excellente rétention de la brillance.
- Résistance au frottement humide classe 1.
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Lessivable.
- Très faible odeur.
- Application facile.

## SUPPORTS

Plâtre, maçonneries, bois, métal conformes à la norme NF DTU 59.1, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle. Additivé anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

## MODE D'EMPLOI

### Mode d'application et préparation :

**NOUVELLES SURFACES** : Enlever la poussière, la graisse et d'autres contaminants. Il est recommandé d'appliquer une couche d'impression Puma® Color OPTIPRIM dilué avec (10 à 15 %) d'eau afin de fixer et d'égaliser l'absorption du support. Appliquer le produit en fonction de son mode d'emploi

**ANCIENNES SURFACES**

# PEINTURES

## PUMA® COLOR INTENSO SAT

: Retirer la contamination de moisissures ainsi que les parties de peinture écaillée ou d'autres matériaux de construction. Mise à niveau des irrégularités avec un mastic approprié. Laisser sécher et poncer. Il est recommandé d'appliquer une (01) couche d'impression Puma® Color OPTIPRIM dilué avec (10 à 15 %) d'eau afin de fixer et d'égaliser l'absorption du support.  
Appliquer la peinture selon le mode d'emploi

### Processus d'application :

Impression : Puma® Color OPTIPRIM.

Peinture de finition : (02) couches de Puma® Color Intenso Sat.

### Matériel d'application :

Rouleau texturé 12mm, brosse (sur petites surfaces et en rechampis).

Pistolet : nous consulter.

Dilution : A la brosse et au rouleau : Diluer la première couche avec max 5% d'eau.

Il est recommandé de ne pas diluer la deuxième la couche.

**Nettoyage du matériel :** A l'eau claire et un détergent savonneux.

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.

Conditionnement 1L, 3L & 14 L

Stockage : jusqu'à 02 deux ans dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri du soleil & intemperies, entre 5°C et 35°C

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Finition	Satinée
Brillance spéculaire à 60°	17.1
Brillance spéculaire à 85°	22.3
Teintes	En stock blanc, en machine palette de couleur Puma Color
Masse volumique	±1,30 Kg/L
Consommation	13 à 15 m²/L
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures
Extrait sec	60,4%
Résistance à l'abrasion Humide	Classe 1 EN NF 13 300
Classification AFNOR	Famille I - Classe 7b2

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV selon la directive 2004/42/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

### NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du

### PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

### PRÉSENTATION

### DONNÉES TECHNIQUES

# PEINTURES

## PUMA® COLOR INTENSO SAT

chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.