

OPTIPRIM FIXATEUR PUMA®COLOR

Empreinte acrylique en phase aqueuse, opacifiante, avec une excellente adhérence. Multi-soutiens intérieurs et extérieurs.



DESCRIPTION

Fixateur de fond phase aqueuse, consolide et lie les fonds farinants et friables avant peinture. Pour travaux intérieurs et extérieurs

COMPOSITION

Impression à base de résine acrylique en émulsion. Cette impression s'applique sur des supports neufs ou en rénovation de type plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduits à l'eau et anciennes peintures bien adhérentes. Pénètre profondément dans le support et assure une meilleure adhérence de la couche de finition sur ce dernier. Pour intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Aspect mat profond
- Adhérence renforcée
- Blancheur soutenue
- Excellent accrochage
- Régularisation des différences d'absorption du support intérieurs et extérieurs
- Très grande facilité d'application.

SUPPORTS

Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin

MODE D'EMPLOI

Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation

Mode d'application et préparation :

NOUVELLES SURFACES:

Enlever la poussière, la graisse et autres contaminants.

Appliquer une (01) couche de Puma® Color OPTIPRIM dilué avec 10-15% d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.

ANCIENNES SURFACES:

Retirer la contamination de la moisissure ainsi que la peinture décollée ou d'autres matériaux de construction.

Mise à niveau des irrégularités avec un mastic approprié. Laisser sécher et poncer.

Appliquer une (01) couche de Puma® Color OPTIPRIM dilué avec 10-15% d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.

Processus d'application :

PEINTURES

OPTIPRIM FIXATEUR

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

Impression : Application en une (01) couche Puma® Color OPTIPRIM

Matériel d'application :

Rouleau texturé 18mm, brosse (sur petites surfaces et en rechamps).

Pistolet : nous consulter.

Dilution : A la brosse et au rouleau : Diluer de (10–15 %) avec de l'eau.

Nettoyage du matériel :

A l'eau clair et du détergent savonneux

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.

Conditionnement 14L.

Stockage : jusqu'à 02 deux ans dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri des soleil & intempéries, entre 5°C et 35°C.

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Finition	Mate
Brillance spéculaire à 85°	6%
Teintes	Blanc
Masse volumique	± 1,58 g/L, UNE-EN ISO 1-2811
Consommation	10 à 12 m²/L
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures
Extrait sec	65 %
Résistance à l'abrasion humide	Classe 3
Classification AFNOR	Famille I - Classe 7b2

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 40 g/l (2010). Ce produit contient maximum 40 g/l COV selon la directive 2004/42/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.