



# PAVILAND® PRIMER CERAMIC

Promotor de aderência monocomponente para sistemas de argamassas autonivelantes sobre superfícies cerâmicas.

## DESCRIÇÃO

Promotor de aderência especialmente desenvolvido para permitir a colocação de argamassas cimentosas sobre superfícies não porosas e/ou vítreas como cerâmica, grés, mármore, pedra, betão de muito baixa porosidade, cimento talochado polido, etc. O Paviland Primer Ceramic facilita um "molhado" rápido sobre as superfícies indicadas, facilitando a formação de ligações tipo suporte-polímero. Em geral, favorece a união entre superfícies siliciosas secas e resinas líquidas polimerizáveis.

## COMPOSIÇÃO

Produto monocomponente à base de compostos reativos.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Promotor de aderência para a colocação dos sistemas de pavimentos de resina do Grupo Puma sobre cerâmica, grés e outras superfícies não porosas de natureza similar.
- Em geral, favorece a união entre superfícies siliciosas secas e resinas líquidas polimerizáveis.

## SUPORTES

- A base de aplicação deve ser resistente, seca, limpa, livre de pó, isenta de massadas ou outros materiais como, por exemplo, tintas, vernizes ou líquidos de tratamento.
- Se se vai efetuar uma colocação sobre telhas cerâmicas, deverá verificar, com antecedência, que as mesmas estão bem coladas e sem fissuras. Se assim não for, devem ser retiradas e substituídas por outras peças ou encher o orifício com algum produto da gama PAVILAND ou MORCEMREST.
- Os betões deteriorados também devem ser reparados até conseguir uma superfície o mais lisa e uniforme possível.

## MODO DE EMPREGO

- Misturar homogeneamente o produto.
- Aplicar o produto com talocha ou rolo estendendo-o uniformemente de modo a que não ultrapasse 0,05 Kg/m<sup>2</sup>.
- Deixar secar durante um mínimo de 30 minutos, em função do suporte, temperatura e humidade, antes de proceder à aplicação do sistema de resina alegada. Com alta humidade relativa ambiental, o tempo de secagem pode chegar a ser de 60 minutos (consultar quadro de tempos de secagem).
- Aplicar o revestimento de resina tanto em água como em solvente quando o PAVILAND PRIMER CERAMIC estiver seco.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Os suportes devem estar limpos, livres de pó, gorduras, óleos, líquidos, descofrante, etc.
- Não apto para pavimentos com aquecimento radiante.
- O Paviland Primer Ceramic é exclusivamente uma ponte de união, no entanto, não é um adesivo e, portanto, não se pode utilizar para tal fim.
- Não aplicar com chuvas ou geadas ou em suportes que não estejam secos.
- A limpeza de utilitários e ferramentas realizar-se-á com o Limpador Dissolvente Puma.
- Não aplicar abaixo de 5°C, nem acima de 30°C.
- Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção.
- Manter fora do alcance das crianças.
- As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a normativa legal em vigor.

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® PRIMER CERAMIC

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1 e 5 Kg.

Armazenamento até 3 meses na sua embalagem original fechada a partir da data de fabrico, abrigado de intempéries, luz direta do sol e a humidade e temperatura entre 5° e 30°.

### TABELA DE DOSIFICAÇÕES

| TEMPERATURA (°C) | HUMIDADE RELATIVA (%) | TEMPO (minutos) |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 20               | 60                    | 30              |
| 20               | 80                    | 45              |
| 20               | 90                    | 60              |
| 30               | 60                    | 20              |
| 30               | 80                    | 30              |
| 30               | 90                    | 40              |

### DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão).

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aspeto                                     | Líquido                             |
| Densidade aproximada                       | 0,800 ± 3 % Kg/dm <sup>3</sup>      |
| Rendimento aproximado em função do suporte | Entre 0,02 e 0,05 Kg/m <sup>2</sup> |

#### TEMPO DE SECAGEM QUÍMICA

| TEMPERATURA (°C) | HUMIDADE RELATIVA (%) | TEMPO (minutos) |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 20               | 60                    | 30              |
| 20               | 80                    | 45              |
| 20               | 90                    | 60              |
| 30               | 60                    | 20              |
| 30               | 80                    | 30              |
| 30               | 90                    | 40              |

|                                                                            |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tempo mínimo de espera para camada seguinte após aplicação do primário (*) | 30 min                                                        |
| Tempo ótimo de espera para camada seguinte após aplicação do primário (*)  | Em função da humidade e temperatura ambiental: de 30 a 60 min |
| Tempo máximo de espera para camada seguinte após aplicação do primário (*) | 24h                                                           |

(\*) Tempos aproximados em função da temperatura, humidade ambiental e absorção do suporte.

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® PRIMER CERAMIC

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.