



PEGOLAND® PROFESIONAL ELITE



DESCRIÇÃO

Adesivo cimentício de ligantes mistos, monocomponente com excelente trabalhabilidade, com baixa emissão de pó, baixa emissão de COV's e grande brancura, dotado de elevada flexibilidade, alta aderência, com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores e exteriores. Especialmente recomendado para a colocação de fachadas, pavimentos de grandes superfícies e pavimentos radiantes. Apto para suportes de gesso ou anidrita e aplicações muito exigentes.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento de alta resistência, agregados seleccionados, resinas sintéticas, fibras especiais e aditivos de última geração que garantem uma elevada resistência de ligação, excelente trabalhabilidade e resistência ao envelhecimento.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente trabalhabilidade e grande brancura.
- Reologicamente melhorados com elevada estabilidade e excelente desempenho.
- Cremosa tixotropia.
- Tecnicamente avançado, compatível com um amplo espectro de suportes.
- Estável num amplo intervalo de mistura.
- Elevada eficiência tixotrópica, maior conforto e menor esforço.
- Produto que impede a suspensão de partículas de pó no ambiente.
- Evita ter de humedecer peças ou suportes graças ao seu poder de retenção de água.
- Baixa emissão de COV.
- Deslizamento reduzido. Aderência inicial excelente.
- Tempo aberto elevado, permite a retificação de peças.
- Muito deformável. Tipo S2. De acordo com a EN 12002.
- Elevada capacidade de humedecimento.
- Espessuras de aplicação até 15 mm, sem retração.
- Aplicação interior e exterior. Especialmente recomendado para fachadas.
- Adesão de todo o tipo de peças cerâmicas (bicozedura, monocozedura, clínquer, etc.), grés porcelânico, mármore, granito, xisto e pedra natural.
- Recomendado para peças de grande formato e/ou baixa espessura, colagem de grandes superfícies com tráfego intenso.
- Revestimento de piscinas.
- Revestimento de câmaras frigoríficas.

SUPORTES

- Suportes convencionais à base de cimento, gesso ou anidrite sem necessidade de primário.
- Sobre todo o tipo de placas de gesso cartonado, tijolo cerâmico de grande formato, betão celular, fibrocimento, tijolo de gesso, argamassas e massas autonivelantes.
- Sobreposições sobre suportes de mármore, granito, marmorite, pedra natural e todo o tipo de cerâmica em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores.
- Colocação cerâmica sobre pavimentos e paredes interiores com aquecimento radiante.
- Colocação de cerâmicas sobre impermeabilizações cimentícias da gama MORCEM DRY.
- Não aplicar sobre pintura.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Todos os suportes deverão ter a planimetria adequada (tolerância máxima do desvio de $\pm 1,5$ mm para cerâmicas de baixa espessura e ± 3 mm para restantes cerâmicas, medidos com uma régua de 2 metros). Se assim não for realizar regularizações até 5 mm com o mesmo produto 48 horas antes da colagem. Para maiores espessuras deve utilizar-se:
 - Em pavimentos: massa niveladora NIVELAND 10R ou PAVILAND RECRECIDO AUTONIVELANTE, de acordo com o suporte e necessidade.
 - Em revestimentos: argamassas de regularização com resistência à tração adequada e com as retrações de cura já finalizadas.
- No caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar que desapareça a película de água.
- Em pavimentos exteriores o suporte deverá apresentar pendente igual ou superior a 1%.
- Não aplicar em zonas em contacto com água ou humidade com elevado conteúdo em sulfatos.
- Todos os suportes devem estar conforme o especificado no ponto 6.4 da norma UNE 138002, ou normativa vigente.

MODO DE EMPREGO

- Adicionar água 24-29% (aprox. 4,8-5,8 litros por saco de 20 kg) e misturar, manual ou mecanicamente, até obter uma consistência homogênea e trabalhável.
- Deixar repousar a massa cerca de 5 minutos e voltar a amassar.
- Espalhar o produto amassado sobre o suporte com uma talocha numa extensão máxima de 2 m².
- Pentear com talocha denteada para regular a espessura (ver quadro).
- Colocar as peças sobre o adesivo fresco, pressionando e movendo até conseguir o total esmagamento dos sulcos e uma correta aderência de toda a superfície da cerâmica. Verificar periodicamente a pegajosidade do adesivo levantando uma peça previamente colocada, ao observa-se o surgimento de uma película sem transferência na superfície do adesivo ou a desidratação do mesmo, proceder à eliminação do material e aplicar novo produto.
- Colocação das cerâmicas através de método de dupla colagem em exteriores, para peças com lado superior a 45 cm em pavimentos de uso comercial ou industrial, se existir aquecimento radiante, na colocação de lâminas cerâmicas, se forem utilizados sistemas de nivelção ou se as cerâmicas têm um relevo tal que dificulte o bom contacto com o adesivo.
- Respeitar as juntas de colocação entre cerâmicas, em interior e piscinas com largura de junta ≥ 2 mm e em exterior com largura de junta ≥ 5 mm, em função do tipo de instalação e do lado maior da cerâmica a colocar.
- O preenchimento das juntas deve realizar-se após 24 horas em paramentos verticais e 48 horas em pavimentos. Utilizar a argamassa da gama MORCEMCOLOR adequada, de acordo com o tipo de junta.

NOTA: Quanto menor for o tempo entre o pentear do adesivo e a colocação da cerâmica, melhores resultados serão obtidos.

QUADRO DE PENTES

Peso máximo dos ladrilhos em aplicações verticais: 60 Kg/m²

Tipo de Cerâmica	Lado mais comprido cm	Talocha para aplicação do adesivo ao suporte	Talocha para aplicação do adesivo no reverso da cerâmica
Mosaico	≤ 10 cm	V 3	-
Cerâmica	≤ 20 cm	U 6	-
	≤ 30 cm	U 6	-
	≤ 45 cm	U 8	-
	≥ 45 cm	U 8	Liso
	≤ 120 cm	U 10 / R 10	Liso
	≥ 120 cm	U 12 - R 12	Liso / V 3 / U 3
Lâmina cerâmica >3 mm - ≤ 6 mm	≤ 90 cm	U 6	Liso
	≤ 260 cm	U 8	Liso / V 3 / U 3
Lâmina cerâmica >6 mm - ≤ 9 mm	≤ 360 cm	U 10	Liso / V 3 / U 3
NOTA 1 No caso de peças cerâmicas extrudidas ou com reverso muito pronunciado, é sempre necessário aplicar-se a dupla colagem com a parte lisa da talocha independentemente do formato da peça.			

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- A longevidade da instalação cerâmica pode assegurar-se apenas com um bom planeamento da mesma. Recomendamos, portanto, consultar as normas nacionais vigentes em cada país como, por exemplo, a norma UNE 138002 em Espanha, normativa com especificações para a seleção de materiais, o correto planeamento, a utilização e a instalação para alcançar os níveis de qualidade, prestação e durabilidade requeridos.
- Não aplicar em temperaturas abaixo de 5°C, nem acima de 35°C, nem aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto. Em condições climáticas extremas (muito vento ou altas temperaturas) ocorre uma secagem mais rápida do que a normal.
- As temperaturas, ventilação, absorção do suporte e materiais de revestimento podem variar os tempos de trabalhabilidade e secagem do adesivo.
- Nunca aplicar com a técnica conhecida como "por pontos".
- Respeitar as juntas de movimento (estruturais, de contração, de dilatação e perimetrais) conforme o indicado no ponto 7.8 da norma UNE 138002. Estas juntas podem ser resolvidas colocando juntas pré-fabricadas ou preenchendo-as com um selante elástico da gama PUMALASTIC.

Dimensionamento das juntas de dilatação

Campo de aplicação	Localização e dimensões	Largura da Junta mm
Paredes exteriores	- Por baixo de cada laje - Comprimento de separação 3 m - 4 m lineares - Área regular máx. 16 m²	≥ 8 mm
Pavimentos interiores	- Respeitar as juntas de contração abertas - Caso contrário: comprimentos de separação ≤ 8 m lineares - Área regular máx. 40 m²	≥ 5 mm
Pavimentos exteriores	- Comprimentos de separação 2,5 m - 5 m lineares - Área regular máx. 16 m²	≥ 8 mm
Pontos singulares	- Passagens de porta - Mudanças de pavimento	
NOTA Quando estas juntas afetarem todas as camadas do sistema cerâmico, devem cumprir as condições das juntas de contração.		

Dimensionamento das juntas perimetrais

Campo de aplicação	Localização e dimensões	Largura da Junta mm
Paredes interiores	- Juntas perimetrais - Encontro parede/tecto	≥ 8 mm
	- Encontro parede/parede	≥ 5 mm
Paredes exteriores	- Esquinas interiores do edifício - Esquinas exteriores do edifício	
Pavimentos interiores	- Juntas perimetrais e encontros com outros elementos ou dispositivos	≥ 8 mm
- Monolíticos - Flutuantes		
Pavimentos exteriores	- Juntas perimetrais e encontros com outros elementos ou dispositivos	
Pontos singulares	- Juntas de contacto em encontros com carpintarias	≥ 5 mm

- Em pavimentos com aquecimento radiante, aplicar quando o suporte se encontrar à temperatura ambiente (entre 5°C e 30°C). Em pavimentos com aquecimento radiante este deverá ser desligado pelo menos 48 horas antes e a sua utilização deve realizar-se de forma gradual após pelo menos 7 dias desde a instalação do pavimento e a operação de rejuntamento.
- Em câmaras frigoríficas estas devem manter-se desligadas até que ocorra a cura correta do adesivo, pelo menos 7 dias dependendo das condições ambientais.
- Em aplicações sobre placas de gesso cartonado, verificar que o suporte está bem fixo para evitar movimento.
- Sobre pavimentos cerâmicos (sobreposições), retirar as peças mal aderidas e preencher os espaços vazios com argamassa no dia anterior à aplicação do produto. Assegurar que a cerâmica antiga está isenta de restos de gorduras ou ceras, caso seja necessário, proceder à fresagem da superfície esmaltada até à perda de brilho da cerâmica antiga. Em caso de dúvida realizar teste prévio para estabelecer a adequação da solução apresentada.
- A piscina poderá ser cheia após 7 dias da aplicação do adesivo. A estanqueidade da piscina deve estar assegurada pela execução do vaso da mesma.
- Em fachadas e revestimentos exteriores a colocação do material deve realizar-se sempre com ancoragem ou fixação mecânica quando se cumprir alguma das condições seguintes: formato superiora 2400 cm², um lado da peça meça mais de 60 cm, peso superior a 40 kg/m² ou altura superior a 3 metros.
- Em fachadas, na colocação da fiada superior de cerâmicas no capeamento, será conveniente aplicar o adesivo com os sulcos na horizontal para evitar que a água que possa eventualmente entrar no sistema, desça através dos sulcos verticais afetando uma área maior.
- As regularizações de anidrite têm de estar perfeitamente secas (humidade residual máxima 0,5%), suficientemente duras e isentos de pó ou rejunte superficial, neste último caso, deve eliminar-se através de lixamento.

LINHA PEGOLAND PROFISSIONAL

PEGOLAND® PROFESIONAL ELITE

APRESENTAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

- Para peças reforçadas com malha de fibra de vidro colada no reverso, consultar o departamento técnico.
- As peças que se possam manchar devido à sua elevada absorção de água devem ser colocadas com adesivos de secagem rápida. Utilizar PEGOLAND FAST FLEX C2FTE S1.

Sacos de 20 Kg de papel plastificado.

Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Aspecto	Pó BRANCO e CINZA
Tempo de ajustabilidade	Aprox. 30 min. (Segundo condições ambientais)
Tempo de vida da pasta	Aprox. 2 h. (Segundo condições ambientais)
Aderência inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderência após imersão em água	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderência após envelhecimento com calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderência após ciclos gelo/degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tempo para rejunte de pavimentos e tráfego ligeiro	48 h
Tempo para rejunte de revestimentos	24 h
Tempo para enchimento de piscinas	7 dias
Temperatura de serviço	-30°C a 90°C
Classificação segundo EN 12004	C2 TE
Classificação segundo EN 12002	S2
Rendimento aproximado	Colagem simples: 4 Kg/m ²
	Dupla colagem: 6 Kg/m ²

MARCAÇÃO CE

 1377	
GRUPO PUMA SL Avda Agrupación Córdoba nº 17,14014 Córdoba 21	
PEGOLAND PROFESIONAL ELITE BLANCO Nº: 105285 EN-12004:2007+A1:2012	
Adesivo cimentício melhorado altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e revestimentos interiores e exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superfícies e piso radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizações cimentícias.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência:	
- Aderência Inicial à Tração:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade:	
- Aderência à Tração após imersão em água:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após envelhecimento térmico:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança



1377

GRUPO PUMA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND PROFESIONAL ELITE GRIS
Nº: 105285
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e revestimentos interiores e exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superfícies e piso radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizações cimentícias.

Reação ao fogo:	Classe E
Aderência:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência Inicial à Tração:	
Durabilidade:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após imersão em água:	
- Aderência à Tração após envelhecimento térmico:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança

DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO (DAP)

Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração ambiental do produto verificada externamente pela AENOR.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas

LINHA PEGOLAND PROFISSIONAL

PEGOLAND® PROFESIONAL ELITE

características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.