



CORKLAND® CT C16 F3

Argamassa para aumento de pavimentos.



DESCRIÇÃO

Argamassa ligeira de secagem rápida para nivelamentos de pisos até 5 cm.

COMPOSIÇÃO

Argamassa seca preparada à base de cimentos, aditivos, areias e granulados de cortiça, secos e seleccionados, que aligeiram consideravelmente o produto em comparação com outros preparados similares, sem necessidade de misturar com outros componentes.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Apta para projecção com máquina.
- Rápida utilização.
- Espessuras até 5 cm numa só aplicação
- Baixa densidade que o torna ideal para a reabilitação de forjados antigos.
- Fácil nivelção com uma simples passagem de régua.
- Possibilidade de armação com rede.
- Proporciona isolamento adicional ao ruído de impacto.

SUPORTES

- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, sem defeitos e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- A zona a nivelar tem que ser estável, dura e consistente
- Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humedecer o suporte e esperar que a película de água desapareça.
- Para betonilhas aderidas (espessura inferior a 50 mm) sobre suportes de betão resistente, deve aplicar-se previamente PAVILAND PRIMER R.

MODO DE EMPREGO

APLICAÇÃO MECÂNICA

- Estabelecer, dependendo da máquina escolhida (secção e comprimento da mangueira) e as condições climáticas externas, a relação óptima de água/ARGAMASSA.
- É importante manter constantes as variáveis que podem afectar às características da argamassa aplicada (distância à parede, ângulo de aplicação e proporção de água).
- Aplicar em camadas de não mais de 5 cm. , deixando endurecer se se vão aplicar várias camadas.
- Alisar e corrigir as imperfeições com uma palustra ou uma ferramenta similar.
- Juntar água e misturar manual ou mecanicamente até obter uma consistência homogénea e trabalhável.
- Deixar repousar a massa uns 5 minutos e reamassar.

REABILITAÇÃO LIGEIRA

CORKLAND® CT C16 F3

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

APRESENTAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO DE MÃO

- Juntar água (5,0 A 5,5 L por saco) e misturar manual ou mecanicamente até obter uma consistência homogénea e trabalhável.
 - Deixar repousar a massa uns 5 minutos e reamassar.
 - Aplicar em camadas de não mais de 5 cm. , deixando endurecer se se vão aplicar várias camadas.
 - Alisar e corrigir as imperfeições com uma palustra ou uma ferramenta similar.
-
- Não aplicar abaixo de 5°C nem acima de 30°C.
 - Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol directo.
 - Reparar previamente as zonas do suporte em mau estado.
 - Em suportes absorventes regar previamente as zonas do suporte em mau estado.
 - Em suportes sem absorção, é necessário aplicar um primário.
 - É recomendável regar o suporte assim que se produzir o endurecimento, sobretudo em condições meteorológicas extremas, altas temperaturas e muito vento.
 - Não misturar com outros produtos ou cargas.
 - Espessura recomendada: entre 5 e 50 mm.
 - Sobre telas impermeáveis ou anti-impacto, espessura mínima recomendada: 50 mm.

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Densidade aparente do pó	1,1 ± 0,2 g/cm ³
Densidade de massa	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Densidade do produto endurecido	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Água de amassar	21%
Resistência à flexão após 28 dias	> 3 N/mm ²
Resistência à compressão após 28 dias	> 16 N/mm ²
Classificação segundo UNE-EN 13813	CT C16 F3
Rendimento aproximado	13,50 Kg/m ² por cm de espessura
Umidade 7 d. (lousa 4 cm) (*)	< 3%

(*) Média de % de humidade verificada em 5 pontos

REABILITAÇÃO LIGEIRA

CORKLAND® CT C16 F3

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.