



PAVILAND® SPORT AC GRUESO

Resinas acrílicas em meio aquoso com cargas minerais.

Com homologação da Federação Internacional de Tênis (ITF).



DESCRIÇÃO

Argamassa à base de resinas acrílicas para a realização de camadas de regularização da superfície em zonas desportivas e pedonais ou em ciclovias. Este produto para pavimentos tem uma aplicação fácil e é útil para compensar as irregularidades. É um produto à base de água, aplicável em chãos interiores como exteriores. Apto também para zonas de parques de estacionamento com pouco tráfego rodoviário. Cor preto.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas em meio aquoso com cargas minerais.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Aplicação fácil.
- Compensação de irregularidades
- Antiderrapante.
- Produto à base de água, sem dissolventes.
- Interiores e exteriores.
- Pavimentos desportivos.
- Ciclovias.
- Bermas, ilhéus, sinalização, passeios, etc.
- Garagens interiores ou zonas de parques de estacionamento exteriores com tráfego rodoviário muito reduzido.
- Especialmente indicado na renovação de pistas desportivas asfálticas.

SUPORTES

- Betão ou asfalto de resistencia adequada, poro aberto e ligeira rugosidade.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- **Suportes de betão:** previamente deve-se aplicar o primeiro aparelho com o PAVILAND SPORT EPW PRIMER (consultar a ficha técnica correspondente para a avaliação do betão).
- **Suportes asfálticos:** devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc. Arranjar de forma adequada as imperfeições e/ou fissuras que pudessem encontrar no suporte com o PAVILAND ASFALTO EN FRÍO. Previamente à aplicação do PAVILAND SPORT AC GRUESO deve regularizar a absorção do suporte com o PAVILAND AC SELLADOR.

MODO DE EMPREGO

- O produto vem preparado para a sua aplicação direta. Deve ser homogeneizado previamente com um batedor adequado, em baixa velocidade, durante aproximadamente dois minutos. A sua dissolução com água é possível até um máximo de 5%
- Verter o produto sobre o suporte e espalhá-lo com uma niveladora de borracha, começando a partir de uma esquina e continuando linearmente de ponta a ponta, prestando um especial cuidado aos pontos singulares (encontros de paramentos verticais, etc).

PAVIMENTOS

PAVILAND® SPORT AC GRUESO

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- A espessura total do produto a aplicar numa mão não deve ser superior a 1,5 mm. As espessuras acima desse limite deverão ser aplicadas em várias camadas.
- Não aplicar a temperaturas abaixo de 10°C.
- Não aplicar a temperaturas acima de 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
- Usar luvas e óculos de proteção ao usar o produto. Em caso de contacto direto com os olhos, deve lavá-los com água abundante e sabão e consultar um médico especialista.
- Em caso de contacto com a pele, deve lavar-se com água antes da secagem.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Os utensílios e ferramentas terão de ser limpas com água imediatamente após utilização. Uma vez que o produto endurece, só será possível limpá-lo através de meios mecânicos.
- Não comer nem fumar durante a sua manipulação.
- As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 22 Kg.

Armazenamento até 1 ano nas suas embalagens originais fechadas, em lugar fresco e seco, a temperaturas entre 10 e 30° C e sempre ao abrigo do sol direto e da humidade.

GAMA DE CORES

Preto

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Aspeto	Massa preta
Densidade aproximada da mistura	1,7 Kg/dm ³
Resistência à abrasão Taber 8 dias (CS10/1000g/1000ciclos)	82 mg
Rendimento aproximado	1 - 1,5 Kg/m ² /camada

Tempos de aplicação

Cura Inicial	10-24h/temperatura
Tempo para tráfego pedonal	6-12h/temperatura
Tempo de espera antes da aplicação da intermediária ou fecho do sistema	6-12h/temperatura
Tempo de secagem ao tato	6-12h/temperatura

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas

PAVIMENTOS

PAVILAND® SPORT AC GRUESO

características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.