

PAVILAND® AC SELLADOR

Fixador - Sellador acrílico para suportes de betão e asfalto



DESCRIÇÃO

Primário acrílico, em solução aquosa, para a preparação dos suportes de betão e asfalto antes da aplicação dos sistemas de pavimentos desportivos acrílicos e epoxi – acrílicos. Permite fixar e selar o suporte regularizando a sua absorção. Aplicações em áreas interiores e exteriores.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas em meio aquoso.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente aderência sobre suportes asfálticos, cimentícios e de betão.
- Aplicação fácil.
- Preparação dos suportes de betão e asfalto antes da aplicação dos sistemas PAVILAND SPORT.
- Interiores e exteriores.
- Também pode usar-se como tapa poros para superfícies de betão e asfalto em geral ou como protetor final dos sistemas desportivos.

SUPORTES

- Betão, argamassa e aglomerado asfáltico de poro aberto.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Anteriormente à aplicação devem reparar as fissuras e/ou imperfeições que poderiam estar no suporte, de forma adequada, com os produtos da nossa gama PAVILAND ou MORCEM REST.
- É aconselhável fresar e/ou lixar o substrato de modo a abrir os poros e remover os materiais aderentes: gorduras, tintas, etc.
- A humidade residual do suporte não deverá ser superior a 7%.

MODO DE EMPREGO

- Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.
- A diluição com água é possível até um máximo de 30%, consoante a porosidade do substrato, e pode se aplicar sem diluição em suportes muito porosos.
- Aplicar com trincha, rolo ou pulverizador evitando deixar excessos de produto e zonas encharcadas de produto. Se o suporte for muito poroso, poderá ser necessário passar uma segunda volta.
- Não é recomendado aplicar mais do que uma volta quando se aplica o produto como acabamento sobre superfícies de betão, asfalto ou sistemas desportivos.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 10°C.
- Não aplicar a temperaturas acima de 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
- Usar luvas e óculos de proteção ao usar o produto. Em caso de contacto direto com a pele ou a roupa, lava-se com água abundante e sabão.
- Manter fora do alcance das crianças.
- O teor de humidade do substrato deve ser igual ou inferior a 7%, mas deve-se ter em conta que, para a aplicação ulterior dos sistemas desportivos, o substrato deve estar seco (o teor de humidade máximo é de 4%).
- Os utensílios e ferramentas terão de ser limpos com água imediatamente após utilização. Uma vez que o

PAVIMENTOS

PAVILAND® AC SELLADOR

APRESENTAÇÃO

- produto endurece, só será possível limpá-lo através de meios mecânicos.
- Não comer nem fumar durante a sua manipulação.
- As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

Embalagens de 25 Kg

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, em lugar fresco e seco, a temperaturas entre os 10 e 30°C e sempre ao abrigo do sol direto e da humidade.

Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 25 kg

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrões).

Aspeto	Líquido branqueado
Densidade aproximativa	1,03 Kg/dm ³
Aderência do betão	≥ 1.5 N/mm ²
Rendimento aproximativo	0,1 -0,2 Kg/m ² / camada

Rendimento aproximativo

Tempo de secagem ao tato	6-12 horas/temperatura
Tempo de espera perfeito antes da aplicação da seguinte camada do Sistema Paviland Sport	6-12 horas/temperatura
Tempo de espera máximo antes da aplicação da seguinte camada do Sistema Paviland Sport	12-24 horas/temperatura
Tempo para tráfego pedonal	6-12 horas/temperatura

Os tempos referem-se a uma temperatura de 23°C e 55 % de humidade relativa. Os tempos são mais curtos com temperaturas mais elevadas e tornam mais demorados em temperaturas baixas.

PAVIMENTOS

PAVILAND® AC SELLADOR

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.