

IMPLAREST® EPW

Primário / Ponte de união de dois componentes.



DESCRIÇÃO

Primário/ponte de união bicomponente epóxi em base aquosa para preparação de suportes húmidos e secos.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resina epóxi e um endurecedor de poliamina.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Primário apto para suportes novos ou velhos, prévio à reparação de revestimentos cimentícios, elastoméricos ou epóxi.
- Apto para suportes secos ou húmidos.
- Em base aquosa.
- Excelente aderência e consolidação do suporte.
- Rápida aplicação e cura.
- Grande capacidade de penetração.

SUportes

- O suporte deverá estar são, limpo, isento de gorduras, óleos, pó e partes mal aderidas. Deve ser estruturalmente sólido; com uma resistência à compressão mínima de 25 N/mm² e uma resistência à tracção de 1.5 N/mm².
- Obter uma superfície com uma porosidade aberta mediante granalhado ou escarificado com o intuito de assegurar uma boa penetração do produto.
- Secar o suporte até que não apareça água superficial para evitar que o poro esteja saturado e prejudique a aderência.

MODO DE EMPREGO

MISTURA:

- Verter o componente B sobre o componente A, assegurando a mistura de ambos na sua totalidade e evitando erros de dosificação.
- Misturar ambos mecanicamente a baixas rotações durante 3 minutos (menos de 300 rpm.), até que se obtenha uma mistura totalmente homogénea. NÃO MISTURAR MANUALMENTE.
- Evitar a oclusão de ar durante a mistura.

APLICAÇÃO:

- Aplicar o produto sobre as superfícies com rolo ou trincha. Cobrir toda a superfície, o brilho do produto permitirá identificar as zonas aplicadas.
- Em betão de alta porosidade recomenda-se aplicar duas demãos. Para a primeira demão pode diluir-se até um máximo de 10% em peso de água. Para a segunda demão não adicionar água ao produto.
- O produto uma vez aplicado muda de cor de branco para transparente.

CURA:

- A velocidade de cura da mistura depende da temperatura dos dois componentes, do suporte e do ambiente.

REABILITAÇÃO IMPLAREST® EPW

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- As demãos seguintes ao primário devem aplicar-se dentro das 12 a 24h seguintes à aplicação de IMPLAREST EPW.
- Se se deixar passar mais de 24h, deve-se lixar a superfície com uma lixa, limpar o pó e restos e aplicar-se de novo uma nova demão de IMPLAREST EPW.

- Não realizar a mistura a temperaturas inferiores a +10°C nem superiores a +20°C.
- Para melhorar a rugosidade e como tal a aderência das seguintes demãos, polvilhar sempre areia de quartzo seca de 0.3 mm a 0.5 mm até saturação com o primário ainda fresco.
- A aplicação deve realizar-se quando a temperatura é constante ou está a decrescer e assim evitar a formação de bolhas no primário.
- Produto de base epóxi que pode irritar a pele, pelo que se recomenda utilizar sempre com luvas, óculos de protecção e fato macaco.
- Os utensílios e ferramentas devem limpar-se com diluente imediatamente após a sua utilização, para evitar o endurecimento do material que teria que ser eliminado por meios mecânicos.
- Misturar bem antes de usar. Proteger das geadas. Somente para uso profissional. Fabricado na UE.
- Consultar o Departamento Técnico para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica.
- Para toda a informação relativa à segurança no manuseio, transporte, armazenagem e uso do produto, consultar rótulo e a versão actualizada da Folha de Dados de Segurança do produto.

APRESENTAÇÃO

Kit pré-doseado de dois componentes:

- Componente A: 3 Kg.
- Componente B: 1 Kg.

Armazenamento até 18 meses na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Aspecto da mistura	Líquido Branco
Densidade	Aprox. 1,07 g/cm ³
Viscosidade de mistura	1000 cPs
Tempo de vida da mistura a 21°C	Aprox. 60 min
Cura completa	7 dias
Aderência ao betão seco	Supera a sua coesão
Temperatura mínima de aplicação	10°C
Rendimento em função do suporte	200-350 g/m ²
Intervalo de tempo para revestir demãos sucessivas	12-24 horas

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios

REABILITAÇÃO IMPLAREST® EPW

obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40