

IMPLAFIX EC

Pont de liaison pour mortiers



DESCRIPTION

Point d'adhérence pour mortiers. Pont d'adhérence pour favoriser l'adhérence des mortiers à base de ciment ou de chaux sur des supports en béton lisse ou sans absorption superficielle.

COMPOSITION

Produit à base de résines aqueuse de styrène et styrène acrylique, de charges minérales et autres adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Application en intérieur et extérieur, sur des parements verticaux et plafonds. Recommandé pour être utilisé comme primaire d'adhérence sur support lisse pour les mortiers à base de ciment, travaux de réparation et projection des mortiers, enduits et monocouches.

MODE D'EMPLOI

- Mélanger 2 volumes de IMPLAFIX EC avec 1 volume d'eau.
- Appliquer la mixture au rouleau ou bien à la brosse.
- Appliquer le Mortier une fois la mixture sèche.
- L'IMPLAFIX EC s'applique en 2 couches entrecroisées avec un intervalle de 30minutes entre les 02 couches dans les conditions de 20- 25°C et une humidité relative de 55%.

NOTE: Ne pas appliquer le mortier au-delà de trois jours après l'application de IMPLAFIX EC.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être propres, libres de poussières, graisses, huiles, liquides, matériaux de décoffrage,
- Nettoyer à l'eau les outils immédiatement après leur utilisation,
- Ne pas appliquer le mortier monocouche avec IMPLAFIX EC humide,
- Ne pas appliquer sur des supports humides ou sur des supports de plâtre,
- Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni en-dessus de 30°C, sous la pluie ou gelée,
- Homogénéiser la mixture à chaque usage afin d'éviter tout suspension ou séparation des phases.

PRÉSENTATION

Emballages de 20 kg.

ADDITIFS ET PRIMAIRES

IMPLAFIX EC

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion Rose
densité	1,55g/ cm ³
viscosité	Mélange thixotrope
solubilité	Totalement soluble dans l'eau
Comportement au feu	Non inflammable
Rendement env.	0,25 kg/ m ²

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas

l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits

pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux

conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des

conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.