



FONDO MORCEMCRIL® SILICATO

Primário para a argamassa de silicato.

DESCRIÇÃO

Primário com base numa emulsão de silicato de elevada qualidade, indicado como base para a posterior aplicação do MORCEMCRIL SILICATO. Melhora a aderência, facilita a aplicação, homogeneiza a absorção do suporte e dá uma cobertura inicial.

Favorece o rendimento da argamassa acrílica de acabamento, mantendo uma elevada permeabilidade ao vapor de água. Excelente aplicabilidade, trabalhabilidade e aderência ao suporte.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Bom recobrimento.
- Impermeável à água da chuva. Permeabilidade ao ar e ao vapor de água.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.
- Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de gorduras, sem fissuras e materiais desagregados. Sobre suportes pouco coesos porosos aplicar Fixador-Selante diluído com 3 partes de água.
- Aplicar o produto de acordo com o modo de emprego.

SUPORTES

- Os suportes devem estar limpos, isentos de pó, partículas soltas, restos de pinturas antigas, gorduras, fungos, bolores e outros microrganismos, etc.
- Sobre suportes pouco coesos ou muito porosos, aplicar FIJAMOR diluído em 2 a 3 partes de água.

MODO DE EMPREGO

- Misturar os conteúdos até à perfeita homogeneização.
- Pode ser diluído aproximadamente em 10% com água de acordo com as condições de trabalho e a superfície a aplicar.
- A aplicação pode realizar-se com trinch, rolo ou à pistola, após prévia agitação do produto e diluição respetiva.
- A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água antes de secar o produto.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85% nem sobre suportes molhados. (A neblina ou humidade ambiente elevada podem atrasar o endurecimento final deste material).
- Armazenar em locais frescos e secos.
- Devido ao seu forte caráter alcalino, recomenda-se a utilização de equipamento de proteção.
- Produto muito alcalino. É conveniente utilizar luvas e óculos de proteção. No caso de o produto entrar em contacto com os olhos, lavar com água abundante.
- Proteger os aros de alumínio, madeira, etc.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

FONDO MORCEMCRIL® SILICATO

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 12 litros.

Conservação: 12 meses na embalagem original fechada e ao abrigo de intempéries.

Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 12 litros

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Ligante	Acrílico/Silicato
Diluyente	Água
Peso Específico	1,43 +/- 0,03 Kg/l
Viscosidade (22°C)	90 dPas +/- 10
pH	11,5
Rendimento teórico	8 a 10 m²/l
Tempos de secagem	Ao tacto 1 hora, Total: 2 horas
Acabamento	mate

Os tempos referem-se a uma temperatura de 23 °C e 55 % de humidade relativa. Estes serão mais curtos a temperaturas mais elevadas e mais longos a temperaturas mais baixas.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.