



PUMACRIL REVESTIMIENTO SILOXANO

Revestimento mate liso de copolímeros acrílicos com siloxano, indicado para proteção, impermeabilização e decoração de fachadas executadas com todo o tipo de materiais (betão, cimento, ladrilho, etc.)

DESCRIÇÃO

Revestimento mate liso à base de copolímeros acrílicos com siloxano, indicado para proteção, impermeabilização e decoração de fachadas executadas com todo o tipo de materiais (betão, cimento, ladrilho, etc.), conferindo ao suporte uma excelente resistência às mais adversas condições climáticas obtendo, assim, um acabamento de máxima qualidade. Produto disponível no nosso sistema tintométrico Easy-Colours.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Extraordinária brancura.
- Excelente poder de revestimento.
- Grande resistência ao envelhecimento.
- Totalmente impermeável à água da chuva.
- Transpirável ao ar e ao vapor de água.
- Máxima capacidade de lavagem. Autolimpável pela simples ação da chuva.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Película resistente às intempéries e aos raios ultravioletas.
- Boa homogeneização ao produto e fácil aplicação.
- Nulo índice de amarelamento.

MODO DE EMPREGO

- Agitar até à sua perfeita homogeneização.
- Diluir a primeira camada entre 10-15% de água.
- Diluir a segunda e seguintes entre 5-10% de água.

SUPERFÍCIES NOVAS:

- Eliminar pó, gordura e outros contaminantes.
- Sobre suportes desagregados ou poeirentos aplicar uma camada de FIJAMOR diluído com até 3 partes de água para fixar e igualar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o modo de emprego.

SUPERFÍCIES ANTIGAS:

- Eliminar a contaminação de mofo bem como as partes soltas de pintura ou outros materiais de construção.
- As irregularidades deverão ser niveladas com uma espátula adequada. Deixe secar e depois lixar.
- Aplicar uma mão de FIJAMOR diluído com até 3 partes de água para fixar e igualar a absorção do suporte.
- Aplicar a tinta de acordo com o modo de emprego.

ÚTEIS PARA APLICAÇÃO:

- A aplicação pode-se realizar com rolo, pincel ou pistola, antes da agitação do produto e diluição respetiva.
- A limpeza dos utensílios realizar-se-á com água antes de secar a tinta.

PRECAUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85% nem sobre suportes molhados.
- Não aplicar em caso algum se houver previsão de chuva.
- Armazenamento: até dois anos na sua embalagem de origem bem fechada, em locais frescos e secos reservados das intempéries ou ao sol direto e evitando que esteja exposto a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 15 e 4 litros.

DADOS TÉCNICOS

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	VALOR	CONFORME A NORMA
Cor	Branco	-
Acabamento	Mate	UNE-EN 1062-1
Brilho 85°	6	UNE-EN ISO 2813
COORDENADA CROMÁTICA L*	96,4	UNE 48073
COORDENADA CROMÁTICA C*	0,61	UNE 48073
COORDENADA CROMÁTICA h*	183,3	UNE 48073
BRANCURA BERGER	90-95	UNE 48073
OPACIDADE	<95%	UNE-EN 13300

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	CONFORME A NORMA
Densidade	1,44 Kg/l	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8,6	INTERNO
Viscosidade	73 dPas (50 rpm; Mandril R6)	UNE-EN ISO 2555
Finura dispersão	20 - 10 Micron	UNE-EN ISO 1524

REFERENTES À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	CONFORME A NORMA
Conteúdo em matéria de não	64%	UNE-EN ISO 3251
Conteúdo máximo em COV permitido	40 g/L	2004/42/II A Classificação
Conteúdo máximo em COV do produto	40 g/L	2004/42/II A Classificação

PROPIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	CONFORME A NORMA
Rendimento teórico	9-10 m ² /L	UNE 48282
Tempo de secagem ao tato	1 Hora	UNE 48301
Tempo de secagem total	2 Horas	UNE 48301
Diluyente	Água	-
Diluição 1ª de Demão	10-15%	-
Diluição de 2ª de Demão e seguintes	5-10%	-
Intervalo entre Demãos	3 - 4 horas	-

TINTAS

PUMACRIL REVESTIMIENTO SILOXANO

NOTA

OUTRAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	CONFORME A NORMA
Resistência à fricção húmida	Classe 1	UNE-EN ISO 11998
Permeabilidade ao vapor de água	V2	UNE-EN ISO 7783
Permeabilidade à água líquida	W3	UNE-EN 1062-3

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.