



PUMABLOCK MORTERO REVESTIMIENTO

Mortero seco para revestimiento hasta 20 mm.



DESCRIPCIÓN

Mortero de revestimiento en base cal aérea.
Para enlucidos sobre bloques de hormigón celular con acabado raspado fino, fratasado o liso.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cal aérea y conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- En interior y exterior.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua e impermeabilidad frente a la lluvia.
- Mejora de la habitabilidad.
- Aplicación manual o mecánica.
- Especialmente indicado para terminación de superficies con acabado raspado o fratasado.
- Gran adherencia.
- Excelente trabajabilidad, su elevada plasticidad facilita la ejecución del trabajo en todo momento.
- Espesores de aplicación entre 10 y 20 mm.
- Gama de colores disponible.

SOPORTES

- Fábricas de bloque de hormigón celular.
- El soporte debe ser resistente, estable, sano y estar limpio, exento de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- No aplicar sobre yesos o pinturas.

MORTEROS ESPECIALES

PUMABLOCK MORTERO REVESTIMIENTO

MODO DE EMPLEO

Cepillar la superficie para eliminar el polvo superficial y, posteriormente, mojar el soporte y esperar hasta la desaparición del brillo superficial antes de aplicar el mortero.

APLICACIÓN MECÁNICA

- Establecer, según la máquina elegida (sección y longitud de manguera) y las condiciones climatológicas externas, la relación óptima de agua/mortero.
- Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las características del mortero aplicado (distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua).
- Proyectar la primera capa y extender con ayuda de una llana. La primera capa donde se embebe completamente la malla de refuerzo debe tener unos 5 mm de espesor y debe terminarse sin alisar, dejando una superficie rugosa. La malla debe quedar situada en el interior del mortero y nunca en contacto con el bloque de hormigón celular.

- El resto del mortero hasta el espesor final, aproximadamente 15 mm, se debe aplicar entre el final del fraguado de la primera mano y las 24 horas siguientes como máximo para garantizar la compatibilidad entre capas.

APLICACIÓN MANUAL

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana siguiendo las indicaciones descritas en la aplicación mecánica.

Dejar transcurrir el tiempo necesario y fratasar, raspar o alisar, según el tipo de acabado elegido.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- Realizar un adecuado tratamiento de puntos singulares, como forjados, pilares, ángulos de ventana, etc., armando el producto con malla de fibra de vidrio para evitar fisuraciones, embutir la misma en la parte central del espesor del revestimiento.
- Efectuar un buen diseño de juntas, previendo juntas de dilatación, estructurales, así como las de trabajo que fuesen necesarias.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
- El espesor final mínimo del revestimiento debe ser de al menos 10 mm para asegurar la impermeabilidad al agua de lluvia.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo blanco / coloreado
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \leq 15$
Adhesión	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
Clasificación según UNE-EN 998-1	CR CSII W2
Rendimiento aproximado	16 Kg/m ² por cm de espesor

MORTEROS ESPECIALES

PUMABLOCK MORTERO REVESTIMIENTO

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.