



# PAVILAND® COSMÉTICO

Argamassa de reparação monocomponente e rápida para nivelção superficial até 3 mm.



## DESCRIÇÃO

Argamassa de reparação cosmética, monocomponente, para revestimento e nivelção de pavimentos de betão que melhora a presença estética do pavimento e a sua resistência à água. Espessuras de 1 a 3 mm. Este produto para pavimentos tem excelente aderência sobre betão, também atua como argamassa de nivelção de pavimentos de betão como preparação do suporte para recobrimentos protetores. É resistente à água e à intempérie.

## COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimentos especiais, areias selecionadas, resinas e aditivos.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Excelente aderência sobre betão.
- Nivelção de pavimentos de betão como preparação do suporte para recobrimentos protetores.
- Regularização de superfícies restauradas com argamassas da gama PAVILAND ou MORCEM REST.
- Resistente à água e à intempérie.
- Acabamento muito liso e de grande dureza superficial.

## SUPORTES

- Betão resistente.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.

## MODO DE EMPREGO

- Amassar mecanicamente o produto com 5,25 a 5,75 litros de água por saco de 25 kg até obter uma massa homogênea e sem grumos.
- Deixar repousar a massa cerca de 2 minutos.
- Não preparar mais material que aquele que se vai utilizar durante aproximadamente os 60 minutos seguintes.
- Aplicar o PAVILAND COSMÉTICO com talocha ou espátula em camadas com um máximo de 3 mm.
- Aplicar o líquido de cura PAVILAND RESINA AC2 ou PAVILAND RESINA DC2 para evitar a rápida desidratação da argamassa.

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® COSMÉTICO

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 5° C ou acima de 30° C.
- Não aplicar com risco de gelo, ventos fortes ou sol direto.
- Utilizar luvas e óculos de proteção na aplicação. Manter fora do alcance das crianças.
- Uma vez amassado o produto e decorrido o tempo de repouso, não acrescentar água adicional.
- Não adicionar areia, cimento ou outras substâncias que possam afetar as propriedades do material.
- As ferramentas e utensílios devem ser limpos com água após a utilização.
- Não aplicar em espessuras superiores a 3 mm.
- Tal como se descreve em "modo de emprego", a camada superficial deve ser protegida de uma secagem demasiado rápida, especialmente em condições de altas temperaturas e/ou ventos fortes.
- Os suportes absorventes devem ser humedecidos previamente até saturar, evitando o encharcamento ou aplicar PAVILAND PRIMER R de acordo com as indicações da sua ficha técnica.

### APRESENTAÇÃO

Sacos de 25 Kg. de papel plastificado.

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

#### Reciclagem de embalagens



Sacos de papel plastificado de 25 kg

### DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspeto                                   | Pó cinza                                   |
| Tempo de vida útil                       | 60 min.                                    |
| Aderência                                | >1,5 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Abrasão Böhme                            | < 22 cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>    |
| Tempo transitável (*)                    | 8-12 horas                                 |
|                                          | >10 N/mm <sup>2</sup> 24 h.                |
| Resistência à compressão                 | >20 N/mm <sup>2</sup> 7 d.                 |
|                                          | >30 N/mm <sup>2</sup> 28 d.                |
| Rendimento aproximado                    | 1,5-1,7 kg/m <sup>2</sup> ·mm de espessura |
| Classificação de acordo com UNE-EN 13813 | CT C30 F4 B1,5 A22                         |
| Espessura de aplicação                   | 1 - 3 mm                                   |

(\*): Os tempos referem-se a uma temperatura de 23°C e 55 % de humidade relativa. Estes são mais curtos a temperaturas mais elevadas e mais longos a temperaturas mais baixas.

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® COSMÉTICO

### MARCAÇÃO CE

|                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                           |                        |
| GRUPO PUMA ESPAÑA S.L<br>Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17<br>14014 CÓRDOBA<br>17                                                           |                        |
| PAVILAND COSMÉTICO<br>Nº: 580203<br>EN 13813                                                                                                |                        |
| Revestimento de nivelación, de cimento modificado com polímeros, tipo CT C30 F4 B1,5 A22, para elevação e nivelación de pavimentos até 3 mm |                        |
| Reação ao fogo                                                                                                                              | Classe A1              |
| Emissão de substâncias corrosivas                                                                                                           | CT                     |
| Resistência à compressão                                                                                                                    | C30                    |
| Resistência à flexão                                                                                                                        | F4                     |
| Resistência ao desgaste                                                                                                                     | A22                    |
| Resistência à tração                                                                                                                        | B1,5                   |
| Substâncias perigosas                                                                                                                       | Ver Ficha de Segurança |

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos. Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.