



PAVILAND® COSMÉTICO

Argamassa de reparação monocomponente e rápida para nivelção superficial até 3 mm.



DESCRIÇÃO

Argamassa de reparação cosmética, monocomponente, para revestimento e nivelção de pavimentos de betão que melhora a presença estética do pavimento e a sua resistência à água. Espessuras de 1 a 3 mm. Este produto para pavimentos tem excelente aderência sobre betão, também atua como argamassa de nivelção de pavimentos de betão como preparação do suporte para recobrimentos protetores. É resistente à água e à intempérie.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimentos especiais, areias selecionadas, resinas e aditivos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

1. Excelente aderência sobre betão.
2. Nivelção de pavimentos de betão como preparação do suporte para recobrimentos protetores.
3. Regularização de superfícies restauradas com argamassas da gama PAVILAND ou MORCEM REST.
4. Resistente à água e à intempérie.
5. Acabamento muito liso e de grande dureza superficial.

SUPORTES

- Betão resistente.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.

MODO DE EMPREGO

- Amassar mecanicamente o produto com 5,25 a 5,75 litros de água por saco de 25 kg até obter uma massa homogênea e sem grumos.
- Deixar repousar a massa cerca de 2 minutos.
- Não preparar mais material que aquele que se vai utilizar durante aproximadamente os 60 minutos seguintes.
- Aplicar o PAVILAND COSMÉTICO com talocha ou espátula em camadas com um máximo de 3 mm.
- Aplicar o líquido de cura PAVILAND RESINA AC2 ou PAVILAND RESINA DC2 para evitar a rápida desidratação da argamassa.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 5° C ou acima de 30° C.
- Não aplicar com risco de gelo, ventos fortes ou sol direto.
- Utilizar luvas e óculos de proteção na aplicação. Manter fora do alcance das crianças.
- Uma vez amassado o produto e decorrido o tempo de repouso, não acrescentar água adicional.
- Não adicionar areia, cimento ou outras substâncias que possam afetar as propriedades do material.
- As ferramentas e utensílios devem ser limpos com água após a utilização.
- Não aplicar em espessuras superiores a 3 mm.
- Tal como se descreve em "modo de emprego", a camada superficial deve ser protegida de uma secagem demasiado rápida, especialmente em condições de altas temperaturas e/ou ventos fortes.

PAVIMENTOS

PAVILAND® COSMÉTICO

- Os suportes absorventes devem ser humedecidos previamente até saturar, evitando o encharcamento ou aplicar PAVILAND PRIMER R de acordo com as indicações da sua ficha técnica.

PAVIMENTOS

PAVILAND® COSMÉTICO

APRESENTAÇÃO

Sacos de 25 Kg. de papel plastificado.

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Aspeto	Pó cinza
Tempo de vida útil	60 min.
Aderência	>1,5 N/mm ²
Abrasão Böhme	< 22 cm ³ /50cm ²
Tempo transitável (*)	8-12 horas
	>10 N/mm ² 24 h
Resistência à compressão	>20 N/mm ² 7 d
	>30 N/mm ² 28 d
Rendimento aproximado	1,5-1,7 kg/m ² ·mm de espessura
Classificação de acordo com UNE-EN 13813	CT C30 F4 B1,5 A22
Espessura de aplicação	1 - 3 mm

(*): Os tempos referem-se a uma temperatura de 23°C e 55 % de humidade relativa. Estes são mais curtos a temperaturas mais elevadas e mais longos a temperaturas mais baixas.

MARCAÇÃO CE

	
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA 21	
PAVILAND COSMÉTICO Nº: 580203 EN 13813	
Revestimento de nivelación, de cimento modificado com polímeros, tipo CT-C30-F4-B1,5-A22, para elevação e nivelación de pavimentos até 3 mm	
Reação ao fogo	Classe A1
Emissão de substâncias corrosivas	CT
Resistência à compressão	C30
Resistência à flexão	F4
Resistência à tração	B1,5
Resistência ao desgaste	A22
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança