



# MORCEMSEC® CAPA FINA

Argamassa seca branca de revestimento impermeável.



## DESCRIÇÃO

Argamassa seca para acabamento de fachadas, interiores, pátios, etc. Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água. Para revestimentos e obras de alvenaria em geral.

## COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento de alta resistência, agregados selecionados e outros aditivos.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Realização de acabamentos brancos.
- Aplicação em interiores e exteriores.
- Revestimento impermeável.
- Permeável ao vapor de água, permitindo que o suporte respire.
- Excelente aderência e grande plasticidade.
- Argamassa sobre reboco ou aplicação em duas camadas.
- Espessuras até 1 cm sem descolar.
- Acabamento liso ou atalochado.

## SUPORTES

- Suportes convencionais à base de cimento e alvenaria.
- Os suportes devem ser resistentes (resistência mínima CSIV), estáveis, saudáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- No caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, deverá humedecer o suporte e esperar o desaparecimento da película de água.
- Sobre suportes pouco porosos, aplicar um primário (IMPLAFIX) ou melhorar a rugosidade através de meios mecânicos.
- Não aplicar sobre gessos ou tintas.

## MODO DE EMPREGO

### APLICAÇÃO MECÂNICA

- Definir, de acordo com a máquina escolhida (secção e comprimento de mangueira) e as condições climáticas externas, a relação ótima de água/ARGAMASSA.
- É importante manter constantes as variáveis que podem afetar as características da argamassa aplicada (distância à parede, ângulo de aplicação e proporção de água).

### APLICAÇÃO MANUAL

- Adicionar água e misturar manual ou mecanicamente até obter uma consistência homogênea e trabalhável.
- Espalhar o produto amassado no suporte com uma talocha.
- Deixar passar o tempo necessário e atalochar ou alisar, de acordo com o tipo de acabamento pretendido.

# REBOCOS

## MORCEMSEC® CAPA FINA

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto.
- Para espessuras superiores a 1 cm, recomenda-se que aplique o produto em duas camadas.
- A espessura final mínima do reboco deve ser de pelo menos 10 mm para garantir a estanqueidade à água de chuva do paramento quando o suporte não possuir resistência à infiltração de água.
- Em condições climatéricas extremas (muito vento ou altas temperaturas) é necessário regar com água por aspersão suave o produto no dia seguinte ao da sua aplicação.

### APRESENTAÇÃO

Sacos de 25 kg de papel plastificado e sacos de 5 kg. Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original, fechado, ao abrigo das intempéries e da humidade.

### DADOS TÉCNICOS

| (Resultados estatísticos obtidos em condições standard) |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aspecto                                                 | Pó BRANCO                                   |
| Permeabilidade ao vapor de água                         | $\mu \leq 15$                               |
| Aderência                                               | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$                   |
| Classificação segundo UNE EN 998-1                      | CR CSIV W2                                  |
| Rendimento aproximado                                   | 8 Kg/m <sup>2</sup> por 0,5 cm de espessura |

### DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO (DAP)

Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração ambiental do produto verificada externamente pela AENOR.

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.