



PUMACRIL DECORACIÓN MATE

Revêtement plastique pour la décoration

DESCRIPTION

Peinture mate à base de copolymères acryliques, recommandée comme revêtement décoratif et protecteur sur tous les types de surfaces verticales et de plafonds tels que le béton, la brique, le plâtre, le ciment et tous les types de supports minéraux à l'intérieur comme à l'extérieur. Excellente applicabilité sur les supports auxquels il confère un maximum de recouvrement et de blancheur.

COMPOSITION

Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques indiquée comme revêtement décoratif et protecteur sur des supports intérieurs et extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente blancheur et opacité.
- Grand pouvoir de recouvrement.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Bonne lavabilité.

Produit avec protection contre la contamination des champignons, des moisissures et des algues, qui offre un effet préventif et retardateur de longue durée mais non permanent. La durée de cet effet dépend de l'exposition à l'humidité et de la concentration de spores dans la zone, qui créent des conditions particulièrement favorables à la croissance des micro-organismes, c'est pourquoi un traitement d'entretien préventif régulier est recommandé.

SUPPORTS

NOUVELLES SURFACES

- Enlever la poussière, la graisse et les autres contaminants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR diluée avec 2 ou 3 parties d'eau, afin d'uniformiser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture conformément au mode d'emploi.

ANCIENNES SURFACES

- Éliminer la contamination par les moisissures ainsi que les parties détachées de la peinture ou d'autres matériaux de construction.
- Nivelier les irrégularités à l'aide d'un enduit approprié. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR diluée avec 2-3 parties d'eau pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture conformément au mode d'emploi.

MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à homogénéisation parfaite.
- Diluer la première couche avec 10 - 15 % d'eau.
- La deuxième couche et les suivantes peuvent être diluées jusqu'à 5 % avec de l'eau.
- Le nettoyage des ustensiles doit se faire à l'eau avant le séchage de la peinture.

PEINTURE

PUMACRIL DECORACIÓN MATE

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5° C.
- Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est supérieure à 85 % ou sur des supports humides.
- Stockage : Dans son emballage d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des intempéries, et éviter l'exposition à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

PRÉSENTATION

Pots de 4 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	CONFORME À LA NORME
Couleur	Blanc	-
Finition	Mat	UNE-EN 1062-1
Brillant 85°	6	UNE-EN ISO 2813
COORDONNÉES CHROMATIQUES L*	96,4	UNE 48073
COORDONNÉES CHROMATIQUES C*	0,4	UNE 48073
COORDONNÉES CHROMATIQUES h*	112,54	UNE 48073
BLANCHEUR BERGER	89-92	UNE 48073
OPACITÉ	95-98%	UNE-EN 13300

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VAL	CONFORME À LA NORME
Densité	1,57 Kg/l	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8,6	INTERNO
Viscosité	90 dPas (50 rpm; Broche R6)	UNE-EN ISO 2555
Finesse de la dispersion	20-10 microns	UNE-EN ISO 1524

RÉFÉRENCES À LEUR FORMULATION	VALEUR	CONFORME À LA NORME
Teneur en matières non volatiles	64%	UNE-EN ISO 3251
Teneur maximale autorisée en COV	30 g/L	2004/42/II A Classification
Teneur maximale en COV du produit	30 g/L	2004/42/II A Classification

PEINTURE

PUMACRIL DECORACIÓN MATE

NOTE

PROPRIÉTÉS DE L'APPLICATION	VALEUR	CONFORME À LA NORME
Rendement théorique	8-10 m ² /L	UNE 48282
Temps de séchage au toucher	1 Heure	UNE 48301
Temps de séchage total	2,5 Heures	UNE 48301
Dilution	Eau	-
Dilution de la 1ère couche	15 -10%	-
Dilution de la 2ème couche et des suivantes	5 -10%	-
Intervalle de repinture	3-4 Heures	-

AUTRES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES	VALEUR	CONFORME À LA NORME
Résistance au frottement humide	Classe 3	UNE-EN ISO 11998

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.