



DESCRIPTION

Additif d'adhérence pour mortier et béton

COMPOSITION

émulsion adhésive en phase aqueuse, conçue pour améliorer l'accroche des mortiers, bétons et enduits sur divers supports.

DOMAINES D'UTILISATION

- Agent d'adhésion,
- Reprendre entre vieux béton et béton frais,
- Utilisation dans le bétonnage des dalles.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Grand pouvoir d'accrochage,
- Application comme couche d'adhérence,
- Facile à mettre en œuvre.

CONDITIONNEMENT

1L, 5L, 25L

Le produit **ReprisFix** doit être stocké dans son emballage d'origine bien fermé et dans des conditions de température supérieures à +5°C à 35 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide Blanc
Densité à 25°C	1.01

Dilution de ReprisFix : eau	Taux de couverture (m ² /litre)
Pur	7-15
1:1	18-30
1 : 5	55-75

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine

afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.