## Rev. 12/2023 · Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la demière version sur notre site internet · www.grupopuma-dz.com. B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbés - 22000 · T. 00 213 (0) 48 70 34 34 · 00 213 (0) 48 70 35 35 · F. 00 213 (0) 48 70 35 55 · info@grupopuma-dz.com

## ADDITIFS ET PRIMAIRES



## **RETARDAMOR-DZ**

Adjuvant retardateur de prise pour mortiers et bétons.

**DESCRIPTION** 

Adjuvant retardateur de prise pour mortiers et bétons.

**PRODUIT** 

Adjuvant retardateur de prise pour mortiers et bétons.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Additif à effet plastifiant et retardateur de prise pour mortiers et bétons. Introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

**MODE D'EMPLOI** 

Ajouter l'adjuvant isolément à l'eau de gâchage avec la proportion de 0.2 à 0.7 litre pour 100Kg de ciment.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Produit compatible avec tous les ciments disponibles sur le marché.
- Dans le cas d'une utilisation pour des bétons résistants aux cycles Gel/Dégel il est recommandé de l'utiliser en synergie avec COMPAC PUMAAIRMOR.
- Doit être conservé dans des conditions de températures de 05°C à 35°C.

CONDITIONNEMENT

Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité. Voir date de fabrication sur le côté.

