



MORCEM® CAL ACABADO

MORCEM® CAL ACABAMENTO

Argamassa para acabamento liso de cal hidráulica natural. Composição natural, altamente transpirável.



DESCRIÇÃO

Revestimento interior e exterior altamente permeável. Apto para o uso em reabilitação pela sua alta compatibilidade com sistemas tradicionais. Aplicação em interiores e exteriores em edificação de nova construção, onde se requeira melhorar as condições de habitabilidade em comparação com argamassas de base cimentícia.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cal NHL 3.5, agregados seleccionados e outros aditivos.

CARACTERISTICAS E APLICAÇÕES

- Revestimento interior e exterior altamente permeável.
- Apto para o uso em reabilitação pela sua alta compatibilidade com sistemas tradicionais.
- Aplicação em interiores e exteriores em edificação de nova construção, onde se requeira melhorar as condições de habitabilidade em comparação com argamassas de base cimentícia.
- Altamente permeável ao vapor de água, permitindo que o suporte respire.
- Excelente aderência.
- Grande plasticidade.
- No contém cimento.
- Acabamento liso ou atalochado.
- Estuques e rebocos.
- Aplicação manual ou com a máquina de projectar.

SUPORTES

- Sobre suportes previamente tratados com MORCEMCAL BASE.
- Humedecer o suporte e esperar o desaparecimento da película de água.
- Não aplicar sobre gessos ou pinturas.

MODO DE EMPREGO

APLICAÇÃO MECÂNICA:

- Estabelecer, dependendo da máquina escolhida (secção e comprimento da mangueira) e as condições climáticas externas, a relação óptima de água/ARGAMASSA. Começar com uns 18% e modificá-la progressivamente até obter a consistência adequada.
- É importante manter constantes as variáveis que podem afectar às características da argamassa aplicada (distância à parede, ângulo de aplicação e proporção de água).

APLICAÇÃO MANUAL:

- Juntar água e mistura mecanicamente até obter uma consistência homogênea e trabalhável.

LINHA CAL

MORCEM® CAL ACABADO

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Estender o produto amassado sobre o suporte com uma palustra.
- Espalhar com espessura não superior a 0,8 cm.

Para assegurar uma boa compatibilidade entre o suporte e os revestimentos é necessário executar as seguintes ações:

- Pelo menos 24h antes da aplicação humedecer abundantemente os suportes.
- Curar o material aplicado as 24h posteriores à aplicação.
- Para proceder ao acabamento dos revestimentos com MORCEM CAL ACABADO é necessário aguardar entre 24-48 horas por centímetro de espessura da argamassa de revestimento base.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol directo.
- Em condições climáticas extremas (muito vento ou altas temperaturas) é necessário regar o produto por aspersão suave, no dia seguinte ao da sua aplicação
- A origem natural das matérias-primas utilizadas nas argamassas Morcemcal podem provocar ligeiras diferenças de tonalidade entre distintos lotes de produção.

APRESENTAÇÃO

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Armazenamento até 6 meses na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

Reciclagem de embalagens



Sacos de papel plastificado de 25 kg

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Cores	Gama de Cores
Densidade de massa	1,85 ± 0,2 g/cm³
Permeabilidade ao vapor de água	≤μ6
Classificação segundo UNE EN 998-1	CR CSI W2
Rendimento aproximado	16 kg/m² por cm de espessura

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de

LINHA CAL

MORCEM® CAL ACABADO

referência.