



# PUMACRIL REVESTIMIENTO PÉTREA

Revêtement pierreux lisse pour extérieurs

## DESCRIPTION

Revêtement décoratif et de protection utilisé comme couche de finition sur tous types de surfaces verticales et horizontales, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, telles que le béton, la brique, le fibrociment, etc. Il se distingue par sa blancheur et son excellente capacité de couverture.

## COMPOSITION

Revêtement pierreux sur base de copolymères acryliques.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente blancheur et opacité.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Bonne lavabilité.
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Film résistant aux intempéries et aux rayons ultraviolets
- Bonne homogénéisation du produit et facile à appliquer.

Produit avec une protection contre la contamination par les champignons, la moisissure et les algues, offrant un effet préventif et retardateur durable mais non permanent. La durée de la protection contre ces affections dépend de l'exposition à l'humidité et de la concentration en spores de la zone, qui rendent les conditions particulièrement favorables à la croissance des micro-organismes, c'est pourquoi un traitement d'entretien préventif régulier est recommandé.

## SUPPORTS

### SURFACES NEUVES

- Éliminer la poussière, la graisse et autres contaminants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2-3 parts d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon le mode d'emploi.

### SURFACES ANCIENNES

- Éliminer la moisissure ainsi que les restes de peinture ou autres matériaux de construction.
- Nivelier les irrégularités avec un enduit approprié. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2-3 parts d'eau, pour fixer et égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon le mode d'emploi.

## MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.
- Diluer la première couche avec 15 % d'eau.
- Diluer la seconde couche et les suivantes avec 5% d'eau approximativement.
- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau si vous souhaitez obtenir un plus grand rendement et des résultats plus décoratifs.

# PEINTURE

## PUMACRIL REVESTIMIENTO PÉTREA

### PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Temps de séchage au toucher : 30 minutes
- Nettoyer les outils de travail avec de l'eau immédiatement après leur utilisation.

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à 85 % ni sur des supports mouillés.
- Ne jamais appliquer si de la pluie est prévue.
- Stockage : jusqu'à deux ans dans son emballage d'origine bien fermé, dans des endroits frais et secs à l'abri des intempéries ou du soleil direct, et éviter de l'exposer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

### PRÉSENTATION

Seaux de 14 et 4 litres.

### DONNÉES TECHNIQUES

| ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE | VALEUR | NORME           |
|------------------------------|--------|-----------------|
| COULEUR                      | Blanc  |                 |
| FINITION                     | Mat    | UNE-EN 1062-1   |
| BRILLANCE 85°                | 5,7    | UNE-EN ISO 2813 |
| COORDONNÉE CHROMATIQUE L*    | 95,8   | UNE 48073       |
| COORDONNÉE CHROMATIQUE C*    | 0,42   | UNE 48073       |
| COORDONNÉE CHROMATIQUE h*    | 181,6  | UNE 48073       |
| BLANCHEUR BERGER             | 90-95  | UNE 48073       |
| OPACITÉ                      | 95-98% | UNE-EN 13300    |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  | VALEUR                      | NORME             |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| DENSITÉ               | 1,69 Kg/l                   | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH                    | 8,6                         | INTERNE           |
| VISCOSITÉ             | 80 dPas (50 rpm; Broche R6) | UNE-EN ISO 2555   |
| FINESSE DE DISPERSION | 40-30 microns               | UNE-EN ISO 1524   |

| REFERENTES À SA FORMULATION       | VALEUR | NORME                       |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|
| CONTENU EN MATIÈRE NON VOLATILE   | 71%    | UNE-EN ISO 3251             |
| CONTENU MAXIMAL EN COV AUTORISÉ   | 40 g/L | Classification 2004/42/II A |
| CONTENU MAXIMAL EN COV DU PRODUIT | 40 g/L | Classification 2004/42/II A |

| PROPRIÉTÉS D'APPLICATION            | VALEUR     | NORME     |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| RENDEMENT THÉORIQUE                 | 7-9 m2/L   | UNE 48282 |
| TEMPS DE SÉCHAGE AU TOUCHER         | 1 HEURE    | UNE 48301 |
| TEMPS DE SÉCHAGE TOTAL              | 2 HEURES   | UNE 48301 |
| SOLVANT                             | EAU        | -         |
| DILUTION 1° COUCHE                  | 15-10%     | -         |
| DILUTION 2° COUCHE ET LES SUIVANTES | 5-10%      | -         |
| INTERVALLE ENTRE DEUX COUCHES       | 3-4 HEURES | -         |

## NOTE

| AUTRES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES  | VALEUR   | NORME             |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Classe 2 | UNE- EN ISO 11998 |

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.