



FONDO MORCEMCRIL® SILICATO

Primário para a argamassa de silicato.

DESCRIÇÃO

Primário com base numa emulsão de silicato de elevada qualidade, indicado como base para a posterior aplicação do MORCEMCRIL SILICATO. Melhora a aderência, facilita a aplicação, homogeneiza a absorção do suporte e dá uma cobertura inicial.

Favorece o rendimento da argamassa acrílica de acabamento, mantendo uma elevada permeabilidade ao vapor de água. Excelente aplicabilidade, trabalhabilidade e aderência ao suporte.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Bom recobrimento.
- Impermeável à água da chuva. Permeabilidade ao ar e ao vapor de água.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.
- Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de gorduras, sem fissuras e materiais desagregados. Sobre suportes pouco coesos porosos aplicar Fixador-Selante diluído com 3 partes de água.
- Aplicar o produto de acordo com o modo de emprego.

SUPORTES

- Os suportes devem estar limpos, isentos de pó, partículas soltas, restos de pinturas antigas, gorduras, fungos, bolores e outros microrganismos, etc.
- Sobre suportes pouco coesos ou muito porosos, aplicar FIJAMOR diluído em 2 a 3 partes de água.

MODO DE EMPREGO

- Misturar os conteúdos até à perfeita homogeneização.
- Pode ser diluído aproximadamente em 10% com água de acordo com as condições de trabalho e a superfície a aplicar.
- A aplicação pode realizar-se com trincha, rolo ou à pistola, após prévia agitação do produto e diluição respetiva.
- A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água antes de secar o produto.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85% nem sobre suportes molhados. (A neblina ou humidade ambiente elevada podem atrasar o endurecimento final deste material).
- Armazenar em locais frescos e secos.
- Devido ao seu forte carácter alcalino, recomenda-se a utilização de equipamento de proteção.
- Produto muito alcalino. É conveniente utilizar luvas e óculos de proteção. No caso de o produto entrar em contacto com os olhos, lavar com água abundante.
- Proteger os aros de alumínio, madeira, etc.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 12 litros.

Conservação: 12 meses na embalagem original fechada e ao abrigo de intempéries.

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

FONDO MORCEMCRIL® SILICATO

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)

Ligante	Acrílico/Silicato
Diluyente	Água
Peso Específico	1,43 +/- 0,03 Kg/l
Viscosidade (22°C)	90 dPas +/- 10
pH	11,5
Rendimento teórico	8 a 10 m²/l
Tempos de secagem	Ao tacto 1 hora, Total: 2 horas
Acabamento	mate

Os tempos referem-se a uma temperatura de 23 °C e 55 % de humidade relativa. Estes serão mais curtos a temperaturas mais elevadas e mais longos a temperaturas mais baixas.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, refererem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.