



PAVILAND® EP AUTONIVELANTE

Resina epóxi colorida para a realização de pavimentos autonivelantes.



DESCRIÇÃO

Resina epóxi colorida que misturada com o agregados PAVILAND QUARTZO 0,2 ou PAVILAND QUARTZO 0,3 utiliza-se para a realização de pavimentos autonivelantes de baixa espessura (2 a 4 mm) e elevada resistência. Este produto para pavimentos presume uma fácil aplicável e um acabamento muito liso e de fácil limpeza. Impermeável aos líquidos em pavimentos interiores. Disponível numa ampla gama de cores. Entre as suas aplicações estão a indústria alimentar, química, farmacêutica e até laboratórios.

COMPOSIÇÃO

Resina epóxi bicomponente 100% sólidos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Elevada resistência mecânica e química.
- Excelente aderência.
- Muito fluido.
- Elevada resistência química.
- Ampla gama de cores.
- Indústria alimentar: centrais de leite, carnes, etc.
- Indústria química e farmacêutica.
- Laboratórios e salas assépticas.
- Cozinhas industriais.
- Oficinas mecânicas.
- Armazenamento com derrames de líquidos.
- Áreas comerciais.
- Salas de eventos.
- Escritórios.
- Limpeza higiénica: Superfícies não porosas fáceis de limpar.
- Baixo odor.
- Baixa emissão de COV's.
- Baixo "amarelecimento".

SUPORTES

- Betão de resistência adequada (resistência à compressão mínima de 25 N/mm² e a tração de 1,5 N/mm²) poro aberto e ligeira rugosidade. Para outros suportes, consultar o nosso departamento técnico.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Antes da aplicação devem ser reparadas adequadamente as cavidades e/ou fissuras que possam ser encontradas no suporte mediante os produtos da nossa gama PAVILAND ou MORCEMREST.
- É aconselhável fresar e/ou lixar o suporte de modo a abrir os poros e remover os materiais aderidos: gorduras, tintas, etc.
- O suporte deve estar completamente seco.
- Aplicar previamente o primário Paviland Primer EP ou Paviland EP Base (consultar as fichas técnicas correspondentes).
- O autonivelante deve ser aplicado antes que o primário tenha totalmente polimerizado.

PAVIMENTOS

PAVILAND® EP AUTONIVELANTE

MODO DE EMPREGO

- Homogeneizar o componente A.
- Derramar o componente B sobre o A e misturar com uma misturadora adequada, a baixa velocidade, até obter um produto homogêneo.
- Uma vez misturada a resina, adicionar o agregado PAVILAND QUARTZO na granulometria escolhida, 0,04-0,3 (P. Quartzo 0,2) ou 0,1-0,3 (P. Quartzo 0,3), em relação resina:agregado 1/0,5 a 1/1 de acordo com a espessura e resistência necessárias. Homogeneizar dois minutos.
- Colocar o autonivelante mediante talocha dentada até conseguir uma espessura mínima de 2 mm e máxima de 4 mm. Após 10 ou 20 minutos passar, lenta e uniformemente, um rolo de picos de nylon para eliminar o ar aprisionado e melhorar a nivelação.
- Aproximadamente 24 horas depois, de acordo com as condições de temperatura e humidade, é possível colocar uma camada de selagem de PAVILAND TOP PU, em acabamento brilhante ou mate, para otimizar a facilidade de limpeza do pavimento, melhorar as suas prioridades estéticas e resistência aos riscos.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 10°C.
- Não aplicar a temperaturas acima de 30°C.
- Não aplicar com risco de gelo, ventos fortes ou sol direto.
- Utilizar luvas e óculos de proteção para a aplicação. Em caso de contacto direto com a pele ou a roupa, lavar abundantemente com água e sabão.
- Manter fora do alcance das crianças. Não adicionar água à mistura.
- O suporte deve estar completamente seco.
- O produto exposto à radiação UV direta muda de tom ou pode sofrer descolorações, o que não influencia nas suas características mecânicas e químicas.
- Os utensílios e ferramentas serão limpos com dissolvente imediatamente após a sua utilização. Uma vez que o produto endureça, só será possível limpá-lo através de meios mecânicos.
- Não comer nem fumar durante a sua manipulação.
- As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.
- Como consequência da mudança nas matérias-primas, os tons do material podem variar ligeiramente por lotes.

APRESENTAÇÃO

Embalagens 20 (15,8 + 4,2) Kg.

Armazenamento até 1 ano nas suas embalagens originais fechadas, em local fresco e seco, a temperaturas entre 10 e 30° C e sempre ao abrigo do sol direto e às intempéries.

GAMA DE CORES

RAL: 1003, 1015, 3009, 3013, 3020, 5012, 5015, 6001, 6018, 6021, 7001, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 9005, 9016.

PAVIMENTOS

PAVILAND® EP AUTONIVELANTE

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard).

Aspeto	A: líquido colorido– B: líquido transparente amarelado
Densidade aproximada da mistura	1,45 Kg/dm ³
Relação da mistura (A: B)	79 : 21
Relação resina / agregado	1/0,5 a 1/1
Aderência ao betão	> 1,5 N/mm ²
Rendimento aproximado	1,7 Kg/m ² e mm de espessura de autonivelante (resina + areia)
Classificação em conformidade com a UNE EN 13813	SR C35 F20 B2.0 AR0.5 IR14.7

Tempos de aplicação

	Temperatura	Tempo
Vida da Mistura	+30°C	20 min.
	+20°C	30 min.
	+10°C	50 min.
Cura inicial		10 horas
Cura total		7 dias
Tempo para tráfego pedonal	24-48 horas/temperatura	
Tempo para tráfego ligeiro		3 dias
Tempo para tráfego pesado		7 dias
Tempo de espera antes da aplicação da camada de selagem (última camada do sistema)		24 horas
Tempo de secagem ao tato		10 horas

Os tempos referem-se a uma temperatura de 23°C e 55 % de humidade relativa. Estes são mais curtos a temperaturas mais elevadas e mais longos a temperaturas mais baixas.

PAVIMENTOS

PAVILAND® EP AUTONIVELANTE

MARCAÇÃO CE

	
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L Avda. Agrupación Córdoba, 17 14014 CÓRDOBA 24	
PAVILAND EP AUTONIVELANTE Nº: 530052 EN 13813 Argamassa autonivelante para betonilhas e acabamentos de pavimentos à base de resina sintética SR C35 F20 B2,0 AR0,5 IR14,7 para espessuras de 2 a 4 mm	
Reacção ao fogo	Clase C _{fl} -s1
Emissões de substâncias perigosas	SR
Resistência à compressão	C35
Resistência à flexão	F20
Resistência ao desgaste	AR0.5
Resistência à tração	B2.0
Resistência ao impacto	IR14.7

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.