



O'LAK CUISINE & BAIN

PUMA®COLOR

LAQUE A L'EAU

DESCRIPTION

Peinture laque décorative de très haute qualité environnementale, acrylique en phase aqueuse. Elle offre un bel aspect décoratif avec un effet satiné. Idéale pour la décoration et la protection des surfaces cuisine et salle de bain.

COMPOSITION

Peinture laque de très haute qualité environnementale, à base de copolymère acrylique en phase aqueuse pour protection & décoration cuisine et salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente blancheur opacifiante
- Aspect satiné luxueux
- Ecologique (QAI),
- Dépolluante en diminuant la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant
- Idéal pour les pièces humides en intérieur et extérieur
- Très bonne résistance aux taches et aux moisissures
- Lessivable (Norme : EN NF 13 300)
- Film mince élastique
- Ne jaunit pas.

SUPPORTS

Travaux d'intérieur Impression / Finitions des murs et plafonds cuisine et bain. Conformés à la norme NF DTU 59.1, Réaliser avec le plus grand soin

MODE D'EMPLOI

Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation

Mode d'application et préparation :

- Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
- Eliminer toutes les parties non adhérentes.
- S'assurer que le support est compatible avec une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.
- Sur anciennes peintures ou supports neufs, appliquer au préalable une couche (01) d'impression Puma® Color OPTIPRIM (diluer à l'eau 10 à 15%)
- La peinture s'applique sur enduit de plâtre, plaques de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
- Appliquer la peinture selon les recommandations en deux couches.

Processus d'application :

Impression : Puma® Color OPTIPRIM

Peinture de finition : (02) couches de Puma® Color O'LAK Cuisine & Bain

Matériel d'application :

Rouleau laqueur, brosse (sur petites surfaces et en rechargis).

PEINTURES

O'LAK CUISINE & BAIN

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

Pistolet : nous consulter.

Dilution : A la brosse et au rouleau : Diluer la première couche de max 5% avec de l'eau. Il est recommandé de ne pas diluer la deuxième la couche.

Nettoyage du matériel :

A l'eau clair et du détergent savonneux

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.

Conditionnement 1L & 2,5 L

Stockage : jusqu'à 02 deux ans dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri des soleil & intempéries, entre 5°C et 35°C.

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Finition	Satinée
Brillance spéculaire à 60°	43,7
Brillance spéculaire à 85°	56,3
Teintes	En stock blanc, en machine palette de couleur Puma Color
Masse volumique	1,34 Kg/l
Consommation	14 à 16 m²/l
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures.
Extrait sec	55,8%
Résistance à l'abrasion Humide	Classe 1 EN NF 13 300
Classification AFNOR	Famille I - Classe 7b2

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1g/l COV selon la directive 2004/42/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

PEINTURES

O'LAK CUISINE & BAIN

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.

Rev. 2024_09 - Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet - www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 - T: 00 213 (0) 48 70 34 34 - 00 213 (0) 48 70 35 35 - F: 00 213 (0) 48 70 35 55 - info@grupopuma-dz.com